Keldri värvus

Tehniline teabeleht

5L / Artikli nr. 116602008 / EAN 4016215103197



Valge mineraalne silikaatpõhine sisevärv vastavalt standardile DIN 18363, mis on spetsiaalselt mõeldud kasutamiseks keldriruumides. Konservantideta värv on valmistatud kaaliumvesiglasist, on keskkonnasõbralik ja sobib meeldiva sisekliima loomiseks. baufan keldrivärv on peaaegu lõhnatu ja pakub klassi 2 kattevõimega väga head kattevõimet.

- Väga läbilaskev
- mineraalsete substraatide puhul
- sobib ideaalselt keldri- ja garaažiseintele

Kohaldamisala

Valge silikaatvärv keldriruumidesse kasutamiseks vastavalt standardile DIN 18363. Lõhnavaba, säilitusaineteta, suure kattevõimega, tagab hea sisekliima ja tugeva kattevõime.

Ettevalmistus

Kõigile mineraalsetele aluspindadele, nagu krohv, betoon või müüritised, samuti olemasolevatele, kandvatele silikaatkattedele. Aluspind peab olema puhas, kuiv, terve ja vaba tolmust, rasvast või lahtistest osakestest. Suuresti imavad, liivatavad või kriidiga kaetud pinnad tuleb eelnevalt kruntida baufan Silikaatfiksatiiviga. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufan tasandusainega.

Töötlemine

Segage enne kasutamist hästi läbi ja kandke pinnale rulli, pintsli, pintsli, lamedate pintslite või sobivate pihustusseadmetega. Soovitatav on üks kuni kaks kihti, sõltuvalt aluspinna imavusest ja seisukorrast. Krunti võib lahjendada maksimaalselt 10 % baufan Silicate Fixative'iga. Pärast esimese värvikihi läbikuivamist kandke pealmine kiht lahjendamata kujul. Sõltuvalt aluspinna imavusest ja ruumikliimast on kuivamisaeg umbes 5 tundi; ebasoodsates tingimustes (nt madal temperatuur või kõrge õhuniiskus) võib kuivamisaeg olla pikem.

Tarbimine

umbes 125 ml/m² ühe kihi kohta. Määrake täpne kasutatav kogus proovikandmise teel objektil.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Jälgige tehnilist andmelehte. Töötlemistemperatuur materjali, tsirkuleeriva õhu ja põhimiku puhul mitte alla +5 °C. Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada. Tagada pealekandmise ja kuivamise ajal põhjalik ventilatsioon. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga kõrge pH väärtuse tõttu. Soovitame kanda kindaid ja kaitseprille (mitte klaasi). Naha kokkupuute korral loputage rohke veega. Silmadega kokkupuute korral loputada kohe rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole. Pihustustöödel kasutada kombineeritud filtrit A2/P2. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühjad mahutid kõrvaldada ainult ringlussevõtuks. Säilitada tihedalt suletuna ja jahedas, kuid külmakindlalt. Partii nr. vt trükis.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.