

Lateksvärv Puhas valge

Tehniline teabeleht

750ml / Artikli nr.100202 / EAN 4016215100202

2,5l / Artikli nr.100226 / EAN 4016215100226

5l / Artikli nr.100240 / EAN 4016215100240

10l / Artikli nr.100264 / EAN 4016215100264



Kulumiskindel, väga läbipaistmatu emulsioonvärv sise- ja välistingimustes kasutamiseks. Pakub suurepäraseid kaitset ja kauakestvat värvi mitmesugustel aluspindadel. See on ilmastikukindel, kergesti pealekantav ja annab ühtlase, mati lõppviimistluse. Sobib ideaalselt seinte ja lagede värvimiseks eluruumides ja välitingimustes, mida kasutatakse intensiivselt.

- Märghõrdekindlus R klass 2 vastavalt DIN EN 13300.
- Kontrastsuhe H₁₀ klass 3 saagisega 6,5 m²/l.
- vastupidavate kattematerjalide jaoks
- valge läbipaistmatu
- läike tase matt
- Ei sisalda lahusteid, plastifikaatoreid ega uduvärvi tekitavaid aineid.
- õhuta pihustatav

Kohaldamisala

Emulsioonvärv sise- ja välisseinte ja -lae pindadele. Sobib ideaalselt tekstuursete aluspindade, klaasriiete ning tekstuursete ja reljeefsete tapeetide jaoks.

Ettevalmistus

Kõigile mineraalsetele aluspindadele (nagu betoon, müüritised, tasandusmaterjalid, tsement-, kipsi- ja lubjakrohvi), kipsplaatidele ja muudele kipsplaatidele, kindlalt kinnituvatele emulsioonvärvikihtidele, samuti puitlaastrile, klaasriidele ja muudele värvitavale tapeetidele ja seinakattematerjalidele. Aluspind peab olema kuiv, puhas, stabiilne, imav ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vana tapeet ja halvasti kinnituvad värvid. Kruunkige väga imav, liivatatud ja kriidiga kaetud aluspinnad Baufan Deep Primer LF-ga. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva Baufan tasandusseguga.

Töötlemine

Segage enne kasutamist hästi läbi ja kandke pinnale rulli, pintsliga, pintsliga, lamedate pintslite või sobivate pihustusseadmetega. Kruunkivärvinäidise värviga võib värvilahjendada maksimaalselt 5 % veega; pealiskihina kanda peale esimese värvikihi kuivamist lahjendamata kujul. Suuremate pindade katmisel töötage märg-niiskelt, et vältida kuhjumist. Tööriistad puhastatakse veega kohe pärast kasutamist. Kuivamisaja: ca 5 tundi normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaja. Toonimine: maksimaalselt 10% universaalsete toonimiskontsentratsioonide või täistoonimis- ja toonimisvärviga. Märkused õhuvaba pihustamise kohta: pihustusnurk: 50° Düüs: 0,023 - 0,027 pihustusrõhk: 120 - 180 baari.

Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohvimass → alates 150 ml/m² Määrake täpne tarbimiskogus kindlaks objektile tehtava proovikihi abil.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Värvimistemperatuur : +5 °C kuni +30 °C materjali, välisõhu ja aluspinna puhul Mitte katta värvitavaid pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Mitte sisse hingata pihustusudu. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Hävitage tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks. Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud hingamiskõblilikud tilgad. Mitte sisse hingata aerosooli või udu. Pihustamisel kasutada kombineeritud filtrit A2/P2.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.