

Liimitud lae- ja seinavärv

Tehniline teabeleht

2kg / Artikli nr.099797 / EAN 4016215099797



Pulbriline liimvärv pühkimiskindlate ja väga hingavate sisevärvimiste jaoks. Sobib mineraalsete aluspindade, kipsplaadi- ja kipskiudplaatide, dispersioonvärvikihtide, tapeetide, karastatud tapeedi jms pealekandmiseks.

- Veeauru läbilaskev ja hingav
- hea katvus
- tintable
- ilma säilitusaineteta

Kohaldamisala

Värvimärgistus seina- ja laepindadele.

Ettevalmistus

Kõikidele mineraalsetele aluspindadele (nt betoon, müüritöö, tasandusmassid, tsement-, kips- ja lubikrohv), kipsplaadid ja muud kuivehituse plaadid, tugevalt kinnitunud dispersioonvärvi katted, samuti tekstuurpaber ja tapeet. Aluspind peab olema kuiv, puhas, kandevoimeline, ühtlaselt imav, tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vanad tapeedid, vana liimvärv ja halvasti kinnitunud värvikiht. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb kruntida tootega „baufan Tiefgrund LF“. Praod, augud ja ebatasasused tuleb parandada sobiva „baufan“ tasandusmassiga.

Töötlemine

Sisaldus tuleb tugevalt segades puistata 2 liitri puhta ja külma vette ning veel mõnda aega segada. 2 tunni pärast tuleb segu uuesti hästi läbi segada. Parimate tulemuste saavutamiseks on soovitatav värvi segada eelmisel päeval ja lasta sel öö läbi paisuda. Värvi võib kanda rulli, pintsli, harja või pindharjaga. Kui aluspinna värvitoonid erinevad tugevalt, on soovitatav pärast esimese kihi täielikku kuivamist kanda peale teine kiht. Puhasta tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Kuivamisaeg:

umbes 5 tundi tavatingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes on kuivamisaeg vastavalt pikem.

Toonimine:

Kuni 0,2 % universaalsete toonikontsentraatidega või täis- ja toonivärvidega.

Tarbimine

Siledad pinnad/peene teralisusega krohv → 2 kg umbes 15 m² kohta

Täpne kulukogus tuleb kindlaks teha objektil proovivärvimise abil.

Ladustamine

Hoida pakend hästi suletuna, jahedas ja kuivas kohas.

Märkused

Töötlemistemperatuur:

+5 °C kuni +30 °C materjali, õhu ja aluspinna jaoks

Kuna baufan liimiga lae- ja seinavärv ei sisalda säilitusaineid, tuleb segatud toode ära kasutada 2 päeva jooksul.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

Pühkimiskindluse suurendamiseks võib segatud värvile lisada baufani latekssideainet – sel juhul tuleb veekogust vähendada vastavalt lisatud sideaine kogusele.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Katke pinnad, mida ei soovi värvida. Tagage töötlemise ja kuivamise ajal piisav ventilatsioon. Värv kasutamise ajal tuleb vältida söömist, joomist ja suitsetamist. Silma või nahaga kokkupuutumisel loputage kohe põhjalikult veega. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Andke ringlusse ainult täielikult tühjendatud pakendid.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de või aadressil info@baufan.de.

Kõrvaldamine:

Andke ringlusse ainult täielikult tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmete või ehitusjäätmetena. EWC-jäätmekood nr 17 09 04.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.