

Seinavärvi pesukindel

Tehniline teabeleht

2,5l / Artikli nr.100509 / EAN 4016215100509

5l / Artikli nr.100523 / EAN 4016215100523

10l / Artikli nr.100547 / EAN 4016215100547



Valge, matt värv, millel on hea kattevõime, mõeldud siseruumide seinte ja lagede värvimiseks. Lihtne ja tõhus pealekandmine rulliga, pintsliga või sobiva pihustiga.

- matt sisekate
- Hea läbipaistmatus
- ratsionaalne töötlemine
- Kontrastsusklass 3, saagikus 8 m²/l.
- Matt läike tase
- vastab AgBB (ehitustoodete tervisealase hindamise komitee) nõuetele.
- Ei sisalda lahusteid, plastifikaatoreid ega uduvärvi tekitavaid aineid.
- õhuta pihustatav

Kohaldamisala

Valge dispersioonivärv siseruumide pindadele.

Ettevalmistus

Kõikidele mineraalsetele aluspindadele (nagu betoon, müüritöö, tasandusmassid, tsement-, kips- ja lubikrohv), kipsplaadid ja muud kuivehituse plaadid, tugevalt kinnitunud dispersioonvärvikihtidele ning karastatud paberile ja muudele ülevärvitavatele tapeetidele ja seinakattematerjalidele. Aluspind peab olema kuiv, puhas, kande-, tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vanad tapeedid ja halvasti kinnitunud värvikiht. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb kruntida tootega „baufan Tiefgrund LF“. Praod, augud ja ebatasasused tuleb parandada sobiva „baufan“ tasandusmassiga.

Töötlemine

Enne kasutamist segage hoolikalt läbi ja kandke peale rulliga, harjaga, pintsliga, laiaharjaga või sobiva pihustiga. Alusvärvinäidise värvilahjendamine maksimaalselt 5 % veega. Pealiskate kantakse lahjendamata pärast esimese värvikihi täielikku kuivamist. Suuremate pindade värvimisel tuleb värvilahjendamisega töötada märg-märg-meetodil, et vältida värvi kogunemist. Tööriistad tuleb puhastada veega kohe pärast kasutamist.

Kuivamisaeg:

umbes 5 tundi tavatingimustes (+20 °C, 65 % suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes vastavalt pikem kuivamisaeg.

Toonimine:

Kuni 10% universaalsete toonikontsentraatide või täis- ja toonivärvidega.

Juhised airless-kihustamiseks:

Pihustusnurk: 50°

Düs: 0,023 – 0,027

Pihustusrõhk: 120 – 180 bar

Tarbimine

Siledad pinnad/peene teralisusega krohv → alates 150 ml/m²

Täpne kulukogus tuleb kindlaks määrata proovikandega objektidel.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

Ladustamine

Hoida pakendit hästi suletuna, jahedas, kuid külmavabas kohas.

Märkused

Töötlemistemperatuur:

+5 °C kuni +30 °C materjali, õhu ja aluspinna jaoks

Hoida laste käeulatuses eemal. Katke pinnad, mida ei soovitata värvida. Pihustustööde puhul kasutage kombifiltrit A2/P2. Tagage töötlemise ja kuivamise ajal piisav ventilatsioon. Vältige värvi kasutamise ajal söömist, joomist ja suitsetamist. Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga. Silma- või nahakontakti korral loputage kohe põhjalikult veega. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de.

Selle toote ELi VOC-piirväärtus (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Selle toote maksimaalne VOC-sisaldus: 1 g/l.

Kõrvaldamine:

Ringlussevõtuks anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Vedelad jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi nr 08 01 12 alusel.

GISCODE katteainetele: BSW20

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.