Silikaatne sisevärv

Tehniline teabeleht

5l / Artikli nr. 021026 / EAN 4016215021026
10l / Artikli nr. 021033 / EAN 4016215021033



Silikatpõhised kõrge katvusega sisevärvid uute pindade värvimiseks ja renoveerimiseks mineraalsetel aluspindadel. Konservantideta värv paistab silma oma elegantselt matise pinnaviimistluse ja suure veeauru difusioonivõime poolest.

- Väga läbipaistmatu silikaatpõhine sisevärv
- mineraalsete substraatide puhul
- Väga hea veeauru läbilaskvus
- Kontrastisuhe H_{10}-klass 2, katvusega 6 m²/l
- Märghõõrdekindlus R klass 3 vastavalt DIN EN 13300.
- Läikeklass G4 – matt
- säilitusainetevaba
- Ei sisalda lahusteid, plastifikaatoreid ega uduvärvi tekitavaid aineid.
- õhuta pihustatav

Kohaldamisala

Valge dispersioonsilikaatvärv vastavalt DIN 18363 siseseinte ja -lae pindadele.

Ettevalmistus

Kõikidele mineraalsetele aluspindadele (nagu betoon, müüritöö, tasandusmassid, tsement-, kips- ja lubikrohv), kipsplaadid ja muud kuivehituse plaadid, mineraalne vilt ning tugevalt kinnitunud värvikihtidele, mis on pealekantud mineraal-, silikaat- ja mattdispersioonvärvidega. Aluspind peab olema kuiv, puhas, kandev, tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vanad tapeedid ja halvasti kinnitunud värvikiht. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb kruntida baufan silikaatkruntiga. Praod, augud ja ebatasasused tuleb parandada sobiva baufan tasandusmassiga.

Töötlemine

Enne kasutamist segage hoolikalt läbi ja kandke peale rulliga, harjaga, pintsliga, laiaharjaga või sobiva pihustusaparaadiga. Alusvärvi võib lahjendada maksimaalselt 10 % baufan silikaat-fiksaatoriga, pealiskihi tuleb kanda lahjendamata pärast esimese värvikihi täielikku kuivamist. Suuremate pindade katmisel tuleb värvi kanda märg-märg-meetodil, et vältida värvi kogunemist. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Kuivamisaeg:
umbes 5 tundi tavatingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikeneb kuivamisaeg vastavalt.

Värvitooni reguleerimine:
kasutada maksimaalselt 3% universaalseid värvitooni kontsentraate (ainult LW-Oxyd-tüübid).

Juhised airless-pihustamiseks:
Pihustusnurk: 50°
Düs: 0,023 – 0,027
Pihustusrõhk: 120 – 180 bar

Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohvimass → alates 125 ml/m² Määrake täpne tarbimiskogus, kandes objektile proovikihi.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

Ladustamine
Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas.

Märkused
Töötlemistemperatuur:
+5 °C kuni +30 °C materjali, õhu ja aluspinna jaoks

Hoida laste käeulatusest eemal. Kata pinnad, mida ei soovitata värvida. Kõrge pH-väärtuse tõttu vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Soovitatav on kanda kindaid ja kaitseprille (mitte klaasist). Nahale sattumisel loputada rohke veega. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole. Pihustustöödel kasutada kombifiltrit A2/P2. Töötlemise ja kuivamise ajal tagada piisav ventilatsioon. Värvi kasutamise ajal tuleb vältida söömist, joomist ja suitsetamist. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid leiate meie veebilehelt www.baufan.de.

Selle toote ELi VOC-piirväärtus (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Selle toote VOC-sisaldus maksimaalselt: 1 g/l.

Kõrvaldamine:
Ringlussevõtuks anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmete või ehitusjäätmetena. Vedelad jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi nr 08 01 12 alusel.

Pinnakattematerjalide GISCODE: BSW40

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.