Betonkontakt 710

Tehniline teabeleht

/ Artikli nr. 069404208 / EAN 4016215105009



See veepõhine haarduskrunt on spetsiaalselt välja töötatud siledate mineraalsete aluspindade jaoks ning tagab usaldusväärse haarduvuse parandamise enne järgnevaid krohvimis- ja pahteldustöid. See on leeliskindel, lahustite- ja plastifikaatorivaba ning moodustab hea haarduvusega pinna. Punakas värvus võimaldab kihi pealekandmist hõlpsasti silmaga kontrollida – ideaalne betoonile ja sarnastele aluspindadele siseruumides.

- Kinnituskrunt siledatele mineraalpindadele
- kõrge leeliskindlus
- punakas värvusega
- lahustivaba
- siseruumides

Kohaldamisala

Kinnituspõhi betoonile, lagedele ja mineraalsetele pindadele siseruumides: parandab usaldusväärselt haardumist siledatel, vähese imavusega aluspindadel!

Ettevalmistus

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von losen Teilen und Trennmitteln (Schalöl, Nachbehandlungsmittel u. ä.) sein. Feuchtigkeitsbelastung und durchschlagende Feuchtigkeit aus dem Untergrund sind auszuschließen. Nicht zu behandelnde Flächen abdecken, da Spritzer später schwer zu entfernen sind.

Töötlemine

profimur Betonkontakt vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch Zugabe einer geringen Wassermenge auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen. Trockenzeit mindestens 24 Stunden – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entsprechend längere Trockenzeiten. Vor dem Verputzen ist der Trocknungsgrad durch Wischprobe zu überprüfen.

Tarbimine

u. 250 g/m² ühe kihi kohta – sõltuvalt aluspinnast. Täpne kulu tuleb kindlaks teha proovikatte abil objektil.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletud, lastekindlalt ja hoidke seda jahedas, kuid külmakraadivabas kohas.

Märkused

Ärge kasutage toodet, kui objekti ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Silma sattumisel loputage silmi viivitamatult veega. Pihustamisel ärge hingake sisse pihustatud udu. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.
Andke ringlusse ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Vedelad jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi EWC 08 01 12 alusel. Ära lase toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.