

Modelleerimiskips ehitus- ja hobitööde jaoks

Tehniline teabeleht

1,5kg / Artikli nr.003315000 / EAN 4007954033159

5kg / Artikli nr.003313000 / EAN 4007954033036



Puhas kips (alabaster) siseruumides kasutamiseks ehitus- ja hobitöödel. Kiiresti kõvenev ja lihtne kasutada. Ideaalne aukude ja pragude täitmiseks, tüüblite kipsiga kinnitamiseks ning siseruumide pistikupesade ja kaabliavade kinnitamiseks. Sobib paigaldus-, renoveerimis- ja käsitööks.

- kiiresti kõvenev kips
- Elektrikrohvistik sisekrohvide kinnitamiseks ja kaablipesade täitmiseks
- siseruumides
- CE-konform vastavalt DIN EN 13279-1 (kipsisideaine otsekasutuseks või edasiseks töötlemiseks A1).

Kohaldamisala

Elektrikrohvi sisekrohvide kinnitamiseks, aukude ja pragude täitmiseks, samuti kaablipesade täitmiseks ja krohvimiseks.

Ettevalmistus

Alus peab olema kuiv, stabiilne, tahke ja eraldusainete (nt tolmu ja rasva) vaba. Eeltöödelda tugevalt imav, liivaga ja kriidiga kaetud aluspinnad Deep Primer LF-ga.

Töötlemine

Segatud krohvimass jääb töödeldavaks umbes 10 minutiks. Mitte koormata enne täielikku kuivamist (umbes 24 tunni möödumist, sõltuvalt aluspinna seisundist ja ümbritseva õhu temperatuurist). Pärast täielikku kuivamist võib tasandatud pinnad lihvida või vajadusel värvida emulsioon-, lateks-, õli- või lakivärvidega. Ärge kasutage lubja- või veepõhiseid värve. 2 osa modelleerimiskrohvi puistatakse 1 osa külma, puhta veega ja segatakse tugevalt.

Ladustamine

Hoida tihedalt suletud jahedas ja kuivas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Märkused

Puhastage töövahendid veega kohe pärast kasutamist.

Andke ringlusse ainult täielikult tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada tavalise olmejäätmena või ehitusjäätmetena. EWC jäätmekood nr 17 08 02.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.pufas.de/www.decotric.de või aadressil sds@pufas.de/sds@decotric.de.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.