

Sisustuse täitematerjal

Tehniline teabeleht

500g / Artikli nr.101209 / EAN 4016215101209

1kg / Artikli nr.101261 / EAN 4016215101261

5kg / Artikli nr.101247 / EAN 4016215101247

10kg / Artikli nr.101285 / EAN 4016215101285

20kg / Artikli nr.101254 / EAN 4016215101254



Tselluloosiga tugevdatud kipsipõhine tasandusmass siseruumide seinte ja lagede jaoks. Sobib suurepäraselt pragude ja aukude täitmiseks, ebatasaste pindade silumiseks, tüüblite kinnitamiseks, kipsplaatide vuukide täitmiseks ja modelleerimiseks.

- täitmine, silumine ja modelleerimine
- pehme kipsipõhine pahtel
- metüülselluloosiga optimaalse haardumise tagamiseks
- Lihtne ja ohutu töötlemine
- Töötlemisaeg: 60 minutit
- kõveneb ilma pragunemiseta
- on ideaalne aluspind värvide, tapeetide jms jaoks.

Kohaldamisala

Kipsipõhine elastne sisetööde pahtel seinade ja lagede jaoks.

Ettevalmistus

Kõikidele mineraalsetele aluspindadele (betoon-, kipsi-, lubi- ja tsementkrohv, müüritöö jne) ning kips- ja kipskiudplaatidele. Ei sobi klaasile, metallile, plastile ega puidule. Niiskusele avatud sise- ja välispindade puhul soovitame kasutada baufan väliskrohvi.

Aluspind peab olema kuiv, kandev, tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage lahtised osad. Eeltöötlege väga siledat betooni ning tugevalt imavat, liivast ja kriituvat aluspinda baufan Tiefgrund LF-ga.

Töötlemine

Puistake 2 osa baufan siseviimistluspahtlit 1 osa puhta, külma vee sisse ja segage, kuni tekib pastakujuline, tükkideta mass (segamissuhe: 1 kg baufan siseviimistluspahtlit – umbes 600 ml vett). Lase segul umbes kolm minutit seista ja sega seejärel uuesti läbi. Valmis tasandusmass on töötlemiseks sobiv umbes 1 tunni jooksul ja seda ei tohi hiljem vedeldada.

Kanna baufan siseviimistluspahtel peale pahtlilauda või silumisliistuga ja silu pind tasaseks. Pahtlimassi on lihtne siluda ja seda saab vajadusel pärast täielikku kuivamist veel lihvida. Et parandustööde käigus pinna imavust ühtlustada, on soovitatav pärast täielikku kuivamist töödeldud kohti või kogu pinda veel kord baufan Tiefgrund LF-ga töödelda.

Tarbimine

umbes 1 kg pulbrit ruutmeetri kohta, kui kihi paksus on 1 mm

Ladustamine

Hoida pakend hästi suletuna, jahedas ja kuivas kohas.

Märkused

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ära kasuta, kui materjali ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Puhasta tööriistad pärast kasutamist veega.

Enne kasutamist tutvu ohutuskaardil esitatud ohutusandmetega. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

veebilehel www.baufan.de.

Ringlussevõtuks andke üle ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kõvastunud materjalijäätmed võivad kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena (jäätmekood EWC 17 08 02).

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.