

Välisvärvi täitematerjal

Tehniline teabeleht

1kg / Artikli nr.101346 / EAN 4016215101346

5kg / Artikli nr.101322 / EAN 4016215101322



Ilmastiku- ja niiskuskindel tsemendipõhine remonditäiteaine on usaldusväärne lahendus mineraalsetele aluspindadele nii sise- kui ka välistingimustes. See sobib ideaalselt pragude, aukude ja purunemiste parandamiseks ning avaldab muljet oma suure haarduvuse, tugeva tugevuse ja pikaajalise vastupidavusega.

- Sünteetilise vaiguga modifitseeritud valge tasandussegu
- fassaadide ja niiskete ruumide jaoks
- täitmine ja silumine
- Ilmastiku- ja niiskuskindel
- peen silumine
- Madal kromaat sisaldus vastavalt ELi määruse 1907/2006 XVII lisale (47).

Kohaldamisala

Ebatasaste aluspindade tasandamiseks, pragude ja aukude täitmiseks mineraalsetes seintes ja lagedes sise- ja välispindades.

Ettevalmistus

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Töötlemine

Piserdage baufani välist täitematerjali aeglaselt puhtas segamisanumates puhtasse vette, segades samal ajal, kuni saadakse pastataoline ja klompideta segu. Segamissuhe 1,0 kg baufan Exterior Filler'i kohta: täitmine, krohvimine - u 0,3 kuni 0,4 liitrit vett. Pärast segamist jätke u 1 minutiks küpsema ja segage uuesti. Valmistatud materjal jääb töödeldavaks umbes 4 tunniks ja seda ei tohi hiljem lahendada. Kandke spaatli, spaatli vms. abil ükskõik millise kihipaksusega. Tööriistad puhastatakse kohe pärast kasutamist puhta veega. Hilisem värvimine ja liimimine tuleb teostada alles siis, kui tasandatud pind on täielikult kuivanud. Järgida tuleb värvide ja liimide tootjate juhiseid tsemenditeerivate aluspindade eeltötluse kohta. Kuivamisaeg: normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskuse, mõõdukalt imav aluspind) ca 12 tundi ühe mm kihipaksuse kohta; ebasoodsates tingimustes on kuivamisaeg vastavalt pikem. Avatud aeg: ca 4-5 tundi töödeldav.

Tarbimine

mm kihi paksuse kohta → umbes 1,5 kg/m².

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt 48 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii etikett).

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjali, ümbritseva õhu ja aluspinna puhul Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist. Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust/silmakaitset. Mitte sattuda silmadesse, nahale või riietusele. Silmadesse sattumise korral: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Võimaluse korral eemaldada kontaktläätsed.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

Kokkupuute korral nahaga: Pesta rohke seebi ja veega. Kui on vaja meditsiinilist nõuannet, hoidke pakend või märgistus valmis. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Hävitada ainult tühjad mahutid ringlussevõtuks. sisaldab: Portlandtsement GISCODE ZP1 - madala kromaadisisaldusega vastavalt TRGS 613.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.