

Tapeedi liimivõimsus

Tehniline teabeleht

200g / Artikli nr.102558 / EAN 4016215102558



Kvaliteetne metüütselluloosapasta tippkvaliteediga, eriti suure märguvusastmega professionaalseks tapeetimistööks. Ideaalne värvitavate tapeetide jaoks ja mitmekülselt kasutatav puitlaast-, tekstuur- ja lausmaterjaliga tapeetide, lausmaterjaliga, vinüül- ja reljeefsete tapeetide ning rulltapeetide puhul. Lihtne segada ja ühtlaselt peale kanda, tagab usaldusväärse haardumise ja puhta, kauakestva tulemuse.

- tekstuursete, reljeefsete, mittekootud ja vinüültapeetide, puitlaast- ja mittekootud puitlaast-tapeetide puhul
- valmistatud kvaliteetsest metüütselluloosist koos sünteetilise vaiguga
- Kõrge niiskuskindlus ülevärvimisel
- Tugev algne haardumine ja liimitugevus
- Väga hea reguleeritavus tapeedipaneelide puhul
- Valmis kasutamiseks 15 minutiga
- mehaaniliselt töödeldav
- kuivab läbipaistvaks
- ilma säilitusaineteta

Kohaldamisala

Tapeedipasta paber-, vinüül-, lausmaterjalist ja puitlaastudest tapeetide jaoks. Väga kõrge niisketugevus, ideaalne tekstuursetele tapeetidele ja värvitavale puitlaastutapeetidele.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, stabiilne ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage vanad halvasti kleepuvad tapeedid ja destilleerige need baufan tapeedieemaldusvahendiga. Parandage praod ja augud baufani sisekattematerjaliga või decomur superliimiga. Eeltöödelda tugevasti imav, liivav ja kriidistuv aluspind baufan Deep Penetrating Primer LF või eelpahtliga (vahekord 1:40). Tapeetide hilisema vahetamise hõlbustamiseks on soovitatav aluspind kruntida baufan Wallpaper Changing Primer'iga, eriti pestavate tapeetide puhul.

Töötlemine

Segamissuhe: Eelpahteldamine: Segage 1:40 = 8,0 liitrit vett = 60-80 m² Karedad tapeetid: Segage 1:20 = 4,0 liitrit vett = 20-25 m² Tekstureeritud, mittekootud, vinüül-, reljeefsed ja rasked tapeetid: Segage 1:20 = 4,0 liitrit vett = 22-25 m² Valage pasta puhtasse, külma vette, segades seejuures tugevalt ja segage uuesti 2-3 minuti pärast. Segage uuesti jõuliselt umbes 15 minuti pärast. Kandke pasta pintsliga või tapeetimismasinaga tapeetile, asetage tapeediribad kokku ja kandke peale piisavat leotusaega. Eemaldage järelejäänud liim kohe niiske lapiga. Ärge värvige liimitud tapeet üle enne, kui kleepaine on täielikult kuivanud. Järgige tapeeditootja kasutusjuhiseid. Raskete eritapeetide ja klaaskiu liimitugevuse suurendamiseks võib lisada baufan Kraft-Kleister 200 g pakendi kohta baufan Wallcovering Adhesive 750 g. baufan Kraft-Kleister on lubja- ja tsemendikindel. Puhastage tööriistad pärast kasutamist veega.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjali, välisõhu ja aluspinna puhul Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivatamise ajal tagada piisav ventilatsioon. Vältida kasutamise ajal söömist, joomist ja suitsetamist. Silmade

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Hävitada tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.