

Tapeedi liimi Special

Tehniline teabeleht

200g / Artikli nr.102350 / EAN 4016215102350



Kvaliteetne tselluloosiderivaat koos liimi tugevdavate lisaainetega, mis tagab peaaegu kõikide tapeetide usaldusväärse kleepumise. Võib kasutada ka värskel, õhukuival krohvil ja on seetõttu eriti paindlik pealekandmisel. Pastat on lihtne segada ja sellega on lihtne töödelda. Puhta ja ühtlase tapeetimistulemuse saavutamiseks siseruumides.

- Tugevdatud sünteetilise vaiguga
- Kõrge liimitugevus
- Puitlaastude ja raskete tapeetide jaoks
- Kasutusvalmis 30 minuti jooksul
- kuivab läbipaistvaks
- ilma säilitusaineteta

Kohaldamisala

Kõikide tapeeditüüpide, sealhulgas puitlaast-, reljeefsete, vinüül-, foto- ja eritapeetide kleepimiseks.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema puhas, kuiv, tugev, imav, sile ja lahustuvaba. Eemaldage vana tapeet baufan tapeedieemaldajaga või baufan puidulapieemaldajaga. Parandage praod, augud ja ebatasased pinnad baufan interjöörü täitematerjaliga. Kruvitud lihvitud ja kriidistunud aluspinnad baufan Deep Primer LF-ga. Eelpahteldage tugevalt imavad aluspinnad (suhe 1:40) või eeltöödelge baufan Deep Penetrating Primer'iga.

Töötlemine

Segamissuhe: Eelpahteldamine: Segage 1:40 = 8,0 liitrit vett = 60-80 m² Jämedad tapeedid/rasked tapeedid: Segage 1:20 = 4,0 liitrit vett = 22-26 m² Spetsiaalsed tapeedid/trükkimata reljeefsed tapeedid: Segage 1:15 = 3,0 liitrit vett = 10-15 m² Piserdage pakendi sisu kiiresti ja kiiresti külma vette, segades seejuures tugevalt ja jätkake segamist lühikest aega. Umbes 30 minuti pärast segage segu uuesti tugevalt. Kleepige tapeet ühtlaselt, voldige ja laske leotada. Pärast soovitatud leotusaega kandke tapeet tagumikku ja suruge see ühtlaselt ja mullideta peale, kasutades tapeediharja, rulli või spaatlit. Järgige tapeeditootja juhiseid. Puhastage tööriistad pärast kasutamist puhta veega. Niiskuskindluse suurendamiseks, kergelt imavate aluspindade ja väga raskete tapeetide puhul soovitame lisada ühele pakendile spetsiaalset klepsu, mis segatakse valmis segatud klepsu sisse, üks purk (750 g) baufan tapeediliimi.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletud ja hoidke seda kuivas kohas. Säilivusaeg on vähemalt 48 kuud, kui seda säilitatakse nõuetekohaselt ja avamata. Valmistamise kuupäev: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjali, välisõhu ja aluspinna puhul Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Vältida kasutamise ajal söömist, joomist ja suitsetamist. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Kõrvaldada tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.