

Styrofoam Liim

Tehniline teabeleht

1kg / Artikli nr.102503 / EAN 4016215102503
4kg / Artikli nr.102527 / EAN 4016215102527
7kg / Artikli nr.102541 / EAN 4016215102541
14kg / Artikli nr.102596 / EAN 4016215102596



Kasutusvalmis dispersioonliim, mis on kergesti laotatav ja millel on tugev esialgne haarduvus. Sobib Styropor®-ist ja kõvast vahtpolüstüreenist valmistatud lae-, dekor- ja isolatsioonplaatide, kaunistusprofiilide ning alustapetite liimimiseks siseruumides.

- polüstüreenist ja kõvast vahtpolüstüreenist valmistatud dekoratiiv-, lae- ja soojustusplaatidele, kaunistusprofiilidele ja alustapetitele
- suur algne haarduvus
- kindel kleepuvus
- niiskuskindel
- siseruumides

Kohaldamisala

Kõrge algse haarduvusega dispersioonliim laeplaatide, dekoratiivsete profiilide, aluskattetapeedi ja polüstüreenist dekoratiiv- ja isolatsioonipaneelide jaoks.

Ettevalmistus

Sellistele aluspindadele nagu betoon, poorbetoon, müüritised, kips- ja tsementseinaplaadid, tasandusmaterjalid, tsement- ja kipskrohvid, vanad emulsioonvärvid. Mitteimavad aluspinnad ei sobi. Aluspind peab olema puhas, kuiv, tasane, kandev ja imav ning ei tohi sisaldada eraldavaid aineid. Tugevuse suurendamiseks kasutage baufan Deep Penetrating Primer LF. Alused, mida ei saa konsolideerida või mis ei haaku piisavalt, tuleb täielikult eemaldada. Kahtluse korral tehke proovi pealekandmine.

Töötlemine

Segage enne kasutamist hästi läbi / sõtkuge toru hästi läbi. Kohapealne/serva liimimine: kandke materjal paneeli tagaküljele punktidenä ja vajadusel ribadena ümber serva. Täispinnaline liimimine: kandke liim hammastatud spaatliga - eelistatavalt B1 või B2 - kogu paneeli tagaküljele või tasase aluspinna pinnale. Asetage jäik vahtplaat liimiplaadile ja vajutage alla. Lae liimimisel on soovitatav kanda liim plaadi tagaküljele. Lehtmaterjali puhul kasutage rulli, et vajutada ühtlaselt ja kogu pinnale. Kui liim on täielikult kuivanud, võib limitud pinnad värvida, tapeedistada või tasandada. Eemaldage liimijäägid kohe puhta veega. Tööriistad puhastatakse veega kohe pärast kasutamist. Kuivamisaeg: ca 24 tundi ühe mm kihi paksuse kohta normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg.

Tarbimine

Sõltuvalt aluspinnasest ja pealekandmise paksusest → 500 - 900 g/m²

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur:

+5 °C kuni +30 °C materjali, õhu ja aluspinna jaoks

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada töötlemise ja kuivamise ajal piisav ventilatsioon. Töötlemise ajal tuleb vältida söömist, joomist ja suitsetamist. Kandke kaitseprille. Silma- või nahakontakti korral loputage kohe põhjalikult veega. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Andke ringlusse ainult täielikult tühjendatud pakendid.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.