# FIXcolor täistoon- ja toonimisvärvid 2,5l

Tehniline teabeleht




/ Artikli nr. 090103002 / EAN 4002175901034 (Okrakollane)
/ Artikli nr. 090203002 / EAN 4002175902031 (Tellistest punane)
/ Artikli nr. 090303002 / EAN 4002175903038 (Umbra)
/ Artikli nr. 090403002 / EAN 4002175904035 (Must)
/ Artikli nr. 090503002 / EAN 4002175905032 (Sigar pruun)
/ Artikli nr. 090603002 / EAN 4002175906039 (Šokolaadi pruun)
/ Artikli nr. 090703002 / EAN 4002175907036 (Päikesekollane)
/ Artikli nr. 090803002 / EAN 4002175908033 (Oranž)
/ Artikli nr. 090903002 / EAN 4002175909030 (Signaal punane)
/ Artikli nr. 091003002 / EAN 4002175910036 (Entsiaani sinine)
/ Artikli nr. 091303002 / EAN 4002175913037 (Lehe roheline)
/ Artikli nr. 091503002 / EAN 4002175915031 (Veini punane)
/ Artikli nr. 091803002 / EAN 4002175918032 (Ultramariinsinine sinine)
/ Artikli nr. 092103002 / EAN 4002175921032 (Mündi)
/ Artikli nr. 092303002 / EAN 4002175923036 (Terrakota)
/ Artikli nr. 092403002 / EAN 4002175924033 (Kevadine roheline)
/ Artikli nr. 092903002 / EAN 4002175929038 (Bensiin)
/ Artikli nr. 093703002 / EAN 4002175937033 (Topaz pruun)
/ Artikli nr. 094603002 / EAN 4002175946035 (lila)

Täisvärvid ja toonimisvärvid fassaadide ja interjööride loominguliseks kujundamiseks. Sobib ideaalselt kaubanduslikult saadaolevate, veepõhiste emulsiooni-, sideaine-, lateks-, seina- ja laevavärvide toonimiseks. Sobib ka kunstvaigukrohvidele ja skulptuuridele. Pakub individuaalseid värviäri ja mitmekülgseid rakendusvõimalusi nii sise- kui ka välistingimustes.

- lahustivaba
- Madal heitkogus
- sise- ja välistingimustes
- Ilmastikukindel
- Märghõõrdekindlusklass 2 vastavalt DIN EN 13300.
- kulumiskindel
- õhuta pihustatav

## Kohaldamisala

FIXcolor tahked värvid ja toonimisvärvid fassaadidele ja eluruumidele - emulsioon-, lateks-, seina- ja laevärvide toonimiseks.

## Ettevalmistus

Aluspind peab olema terve, kuiv, imav ja eraldusainete (tolm, rasv jne) vaba. Eemaldage halvasti kinnitunud värv ja tapeet. Täitke praod, augud ja ebatasasused. Väga imav, liivatatud ja kriidiga kaetud aluspinnad kruntige decotric Deep Primer LF-ga.

## Töötlemine

Kanda pintsli, rulli või sobiva pihustusseadmega. Aluskihi jaoks võib värvi lahjendada maksimaalselt 10 % veega. Pärast põhikihi läbikuivamist kandke pealiskihti lahjendamata või maksimaalselt 5 % veega. Kuivamisaeg on + 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures umbes 12 tundi. Madalama temperatuuri ja/või kõrgema õhuniiskuse korral on kuivamisaeg vastavalt pikem. *-ga tähistatud värvitoone võib kasutada ainult täistoonis väliskatete puhul. Nende hulka kuuluvad järgmised värvitoonid: 907, 908, 909, 915, 923, 924, 935, 947, 940 ja 946. Kasutamine toonimisvärvina: Emulsioon- ja lateksvärvide, kunstvaigukrohvide ja sarnaste veepõhiste materjalide toonimiseks. S-ga tähistatud värvid sobivad silikaatvärvide toonimiseks (maksimaalselt 10 % lisamine). Nende hulka kuuluvad järgmised värvitoonid 901, 902, 903, 904, 905, 906, 937 ja 945. Kohaldatakse toonitud toote töötlemisjuhiseid.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

## Tarbimine
Umbes 150 - 200 ml/m² ühe kihi kohta - sõltuvalt aluspinna seisukorrast. Määrake täpne kasutatav kogus proovikandmise teel objektil.

## Ladustamine
Säilitage tihedalt suletud jahedas, kuid külmavabas kohas.

## Märkused
Enne kasutamist segage erinevad partiide numbrid omavahel. Sõltuvalt kasutatavast dispersioonist ja substraadist võivad tekkida värvierinevused. Mitte kasutada alla + 5 °C objekti ja ümbritseva õhu temperatuuril. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silmadega kokkupuute korral loputada kohe veega. Pihustamisel mitte sisse hingata pihustussudu. Tühjad mahutid kõrvaldada ainult taaskasutamiseks. EL VOC piirväärtus selle toote jaoks (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Selle toote LOÜ-sisaldus on maksimaalselt 1 g/l.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.