Vesipysäytys

Tekniset tiedot

750ml / Tuotenro. 128022 / EAN 4016215128022



Pysyvästi elastinen, kuituvahvisteinen tiiviste halkeamien, reikien ja vuotojen luotettavaan tiivistämiseen. Välittömästi vedenpitävä - myös sateella, lumella tai märällä alustalla. Tarttuu luotettavasti lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin ja on halkeamia silloittava 10 mm:iin asti. Voidaan ylimaalata ja on helppo levittää, ihanteellinen kattojen, parvekkeiden, kourujen, putkien ja monien muiden sisä- ja ulkotilojen korjauksiin.

- Pysyvästi joustava tiivistysmassa
- Välittömästi vedenpitävä - millä tahansa säällä
- kuituvahvisteinen
- Halkeamien silloitus jopa 10 mm:iin asti
- Tarttuu myös märille pinnoille

Soveltamisala

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Valmistelu

baufan Wasser-Dicht tarttuu kaikkiin tavallisiin rakennusalalla käytettäviin materiaaleihin, kuten bitumiin, kattotiileihin, kattohuopaan, alumiiniin, kupariin, sinkkiin, betoniin, tiileen, laattoihin, puuhun jne. Alustan on oltava vakaa ja siinä ei saa olla erottuvia aineita. Poista lika, irtonaiset muuraukset, sammal ja muu kasvillisuus mekaanisesti. Ei-kantavat alustat - kuten hionta, murentunut rappaus - on lujitettava baufan Deep Primer LF:llä.

Käsittely

baufan Wasser-Dicht on käyttövalmis, eikä sitä saa laimentaa. Se voidaan levittää siveltimellä tai lastalla. Levityksen aikana on huolehdittava siitä, että pinta on tiivis ja että saavutetaan vähintään 2 mm:n kerrospaksuus. Jos maali levitetään kostealle alustalle tai huonoissa sääolosuhteissa (alhaiset lämpötilat, sade jne.), toinen kerros on levitettävä viimeistään viikon kuluttua. Uusintapinnoitus akryylimaaleilla on mahdollista 24 tunnin kuluttua. Työkalut puhdistetaan käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 24 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); yli 90 %:n suhteellinen kosteus, erityisesti yhdessä matalien lämpötilojen kanssa, voi vaikuttaa merkittävästi kuivumisaikaan ja laatuominaisuuksiin.

Kulutus

noin 1,5 kg/m²

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 48 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympäröivälle ilmalle ja alustalle Käytä suojakäsineitä/silmiensuojaimia. JOS KOSKETTAA IHON (tai hiusten) kanssa: Poista kaikki saastuneet vaatteet välittömästi. Iho pestään/suihkutetaan runsaalla vedellä. JOS HENGITETÄÄN: Siirrettävä raittiiseen ilmaan ja pidettävä levossa hengityksen kannalta mukavassa asennossa. Jos tarvitaan lääketieteellistä neuvontaa, pidä tuotepakkaus tai etiketti käden ulottuvilla. Pidä säiliö tiiviisti suljettuna hyvin ilmastoidussa paikassa. Hävitä sisältö/säiliö vaarallisen jätteen tai erityisjätteen keräyspisteeseen paikallisten/alueellisten/kansallisten määräysten mukaisesti. Sisältää: ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, Luokka: 3, Cl.-koodi: F1,

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Verp.-Gr.: III; LQ7 Tuote ei kuulu ADR:n piiriin, koska sen leimahduspiste on yli 23 °C, sitä kuljetetaan alle 450 litran säiliöissä ja sen kuljetusaika on yli 40 sekuntia (kohta 2.2.3.3.1.5.).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.