

Erikoismaali kylpyammeelle

Tekniset tiedot

1 Set / Tuotenro.025701000 / EAN 4007954257012



2-komponenttinen pinnoitejärjestelmä pitkäkestoiseen pintaremonttiin. Ihanteellinen emaloidusta teräksestä valmistetuille kylpyammeille, suihkualtaille ja pesualtaille sekä seinäkaakeleille ja muovisille keittiön julkisivuille. Antaa erittäin kestävä, sileän pinnan uudella, raikkaalla ulkonäöllä - täydellinen nopeaan kylpyhuoneen ja keittiön kunnostukseen ilman uusimista.

- Pintamaali ja tiiviste yhdessä vaiheessa
- kiiltävä pinta
- Erittäin kestävä ja helppo puhdistaa
- Liuotinvapaa ja mieto haju
- valkoinen läpinäkymätön
- Lakka ja kovete noin 2,8 m²:lle.

Soveltamisala

2-komponenttinen lakkausjärjestelmä muovista valmistetuille kylpyammeille, suihkualtaille, pesualtaille, seinälaatoille ja keittiön julkisivuille - kiiltävä, erittäin kestävä.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, puhdas ja pöly- ja rasvavapaa. Poista kaikki saippuajäämät, lika, kalkkijäämät ja silikonijäämät - esim. liuottimella ja rasvanpoistoaineella tai silikoninpoistoaineella. Karhenna koko pinta hiomapaperilla (1. hiontakierros P120-hiomalla, 2. hiontakierros P320-hiomalla) ja poista kaikki hiomapöly. Naamioi pinnat, joita ei päällystetä. Alustan lämpötilan on oltava +22 - +25 °C.

Käsittely

Säilytä maalikomponentteja +22 °C:n lämpötilassa vähintään 24 tuntia ennen käyttöä. Kaada kovetinpullon sisältö kokonaan maalipurkkiin, sekoita seosta huolellisesti sekoitustikulla vähintään 2 minuutin ajan ja kaada seos maalialtaaseen. Käsittele sekoitettu maali 50 minuutin kuluessa. Esimaalaa vaikeasti saavutettavat alueet - kuten kaaret ja reunat - siveltimellä. Levitä maali nopeasti pintaan siveltimellä ja sekoita karkeasti. Levitä maali välittömästi telalla pituussuunnassa ja poikittaissuunnassa ja rullaa se ohuesti ja tasaisesti, jotta vältetään valumien ja tippojen muodostuminen. Rullaa lopuksi pinta telalla yhteen suuntaan, jotta saat mahdollisimman tasaisen pinnan. Pinnoite on pölytiivis n. 5 tunnin kuluttua. Pidä huoneenlämpötila vakiona seuraavien viiden päivän ajan ja vältä altistumista vedelle. Sävytys: Laattojen tai keittiön julkisivujen värillisiä pinnoitteita varten maali voidaan sävyttää määrätellyillä yleissävytyskonsentraateilla. Älä sävytä maalia kylpyammeiden ja suihkualtaiden pinnoittamiseen.

Kulutus

Sisältö riittää noin 2,8 m²:lle.

Varastointi

Pidä säiliö tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, pakkasessa ja lasten ulottumattomissa.

Huomautukset

Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Pinnoitettu pinta voidaan puhdistaa tavanomaisilla miedoilla kotitalouspuhdistusaineilla (älä käytä hankaavia puhdistusaineita). Ei sovellu lattialaattojen, akryylilympyammeiden ja työtasojen pinnoittamiseen. Alustat, joilla on erityisiä likaa hylkiviä ominaisuuksia (esim. Lotus-efekti), eivät sovellu jälkipinnoitukseen. Hävitä tyhjät astiat vain kierrätykseen. Kuivatut materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

mukana tai työmaajätteenä. Hävitä nestemäiset jäämät jätekoodin nro EWC 08 01 12 mukaisesti. Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet (eivät sisälly pakkaukseen): Hiekkapaperi kahdella raekoolla (P120 ja P320), pölynsidontakangas, sekoitustyyyny, maalauslusta, liuottimen kestävä ammattimainen litteä sivellin, liuottimen kestävä ammattimainen maalirulla, liuotin ja rasvanpoistoaine, silikoninpoistoaine.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.