

Kellarin väri

Tekniset tiedot

5L / Tuotenro.116602008 / EAN 4016215103197



Valkoinen silikaattipohjainen mineraalinen sisämaali standardin DIN 18363 mukaisesti, erityisesti kellaritiloihin. Konservointiaineeton, kaliumvesilasipohjainen maali on ympäristöystävällinen ja sopii miellyttävän sisäilman luomiseen. baufan-kellarimaali on lähes hajuton ja tarjoaa erittäin hyvän peittokyvyn (peittokykyluokka 2).

- Erittäin läpäisevä
- mineraalialustoille
- sopii erinomaisesti kellari- ja autotalliseiniin

Soveltamisala

Valkoinen silikaattisisämaali kellaritiloihin standardin DIN 18363 mukaisesti. Hajuton, säilöntäaineeton, erinomainen peittokyky, edistää hyvää sisäilmaa ja tarjoaa vahvan peittokyvyn.

Valmistelu

Kaikille mineraalialustoille, kuten rappaus, betoni tai muuraus, sekä olemassa oleville, kantaville silikaattipinnoitteille. Alustan on oltava puhdas, kuiva, kiinteä ja vailla pölyä, rasvaa tai irtonaisia hiukkasia. Voimakkaasti imevät, hioutuvat tai liituuntuvat pinnat on pohjamaalattava etukäteen baufan Silicate Fixative -aineella. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoitussmassalla.

Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä, maalausharjalla, tasoharjalla tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Suositellaan yhdestä kahteen kerrosta riippuen alustan imukyvystä ja kunnosta. Pohjamaali voidaan laimentaa enintään 10 %:lla baufan Silicate Fixative -aineella. Kun ensimmäinen maalikerros on kuivunut läpi, levitä pintamaali laimentamattomana. Alustan imukyvystä ja huoneilmastosta riippuen kuivumisaika on noin 5 tuntia; epäsuotuisissa olosuhteissa (esim. alhainen lämpötila tai korkea ilmankosteus) kuivumisaika voi olla pidempi.

Kulutus

noin 125 ml/m² kerrosta kohti. Määritä tarkka käyttömäärä kokeilemalla levitystä kohteeseen.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään asti: katso erän etiketti.

Huomautukset

Noudata teknisiä tietoja. Materiaalin, kiertoilman ja alustan käsittelylämpötila vähintään +5 °C. Puhdista työkalut vedellä välittömästi käytön jälkeen. Huolehdi perusteellisesta ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vältä kosketusta silmiin ja iholle korkean pH-arvon vuoksi. Suosittelemme käyttämään käsineitä ja suojalaseja (ei lasia). Ihokosketuksen sattuessa huuhtelee runsaalla vedellä. Silmäkosketuksen sattuessa huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkäriin. Käytä ruiskutustyössä yhdistelmäsuodatinta A2/P2. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjtä säiliöt vain kierrätykseen. Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja viileässä, mutta pakkaselta suojattuna. Erän nro katso painatus.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.