

Sisätilojen lateksi

Tekniset tiedot

2,5l / Tuotenro.021422 / EAN 4016215021422

5l / Tuotenro.021453 / EAN 4016215021453

10l / Tuotenro.021507 / EAN 4016215021507



Valkoinen, kulutusta kestävä lateksimaali korkealaatuisiin sisämaalaustöihin. Maali erottuu edukseen erinomaisella peittokyvyllään ja tyylikkäällä mattapintaisella viimeistelyllään. Siksi se sopii erityisen hyvin sileiden ja kuvioitujen alustojen, lasikuitukankaan sekä kuvio- ja prässäystapettien päällemaalattavaksi. Maalin korkean kestävyysansioon se on ihanteellinen kovalle kulutukselle alttiille pinnoille. Tasainen lopputulos takaa huolitellut, kestävät seinät ja modernin, korkealaatuisen tilavaikutelman.

- Kovaa kulutusta kestäviä sisäpinnoitteita varten
- Korkea opasiteetti
- Kontrastisuhteen luokka 2, jonka saanto on 6 m²/l.
- Märkähiertymiskestävyysluokka 2 DIN EN 13300:n mukaan.
- Kiiltoluokka G3, matta
- Ei sisällä liuottimia, pehmittimiä eikä huurtumista aiheuttavia aineita.
- Ilmaton ruiskutettava

Soveltamisala

Mattalateksimaali sisäseinien ja -kattojen pinnoille.

Valmistelu

Kaikille mineraalisille alustoille (kuten betoni, muuraus, tasoitteet, sementti-, kipsi- ja kalkkipinnoitteet), karheapaperitapetit, lasikuitutapetit ja muut maalattavat tapetit ja seinäpinnoitteet, kipsilevy- ja muut kipsirakennuslevyt sekä lujasti kiinnittyneet dispersiomaalipinnoitteet. Alustan on oltava kuiva, puhdas, kantava sekä pöly- ja rasvaton. Irtonainen materiaali, vanhat tapetit ja huonosti tarttuvat maalikerrokset on poistettava alustalta. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liutuuntuvat alustat on pohjustettava bausan Tiefgrund LF -pohjamaalilla. Halkeamat, reiät ja epätasaisuudet on korjattava sopivalla bausan-tasoihteella.

Käsittely

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja levitä telalla, harjalla, siveltimellä, laajapintaisella siveltimellä tai sopivalla ruiskulla. Pohjamaalina maalia voidaan laimentaa enintään 5 % vedellä. Loppumaalina levitä laimentamatonta maalia ensimmäisen maalikerroksen kuivumisen jälkeen. Suuria pintoja maalattaessa työskentele märkä-märkä-menetelmällä, jotta vältetään maalijäljet. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Kuivumisaika:

noin 5 tuntia normaaleissa olosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilman kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta);
epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika pidentyy vastaavasti.

Säilytys:

Enintään 10 %:lla yleiskäyttöisiä säilytyskonsentraatteja tai täysvärimaalia ja säilytysmaalia.

Ohjeet airless-ruiskutukseen:

Ruiskutuskulma: 50°

Suutin: 0,023 – 0,027

Ruiskutusaine: 120 – 180 bar

Kulutus

Sileät pinnat/hienojakoinen rappaus → alkaen 150 ml/m²

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Määritä tarkka kulutusmäärä tekemällä koepinta kohteeseen.

Varastointi

Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkaselta suojatussa paikassa.

Huomautukset

Käsittelylämpötila:

+5 °C – +30 °C materiaalin, ilman ja alustan osalta

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Suojaa pinnat, joita ei maalata. Ruiskutustöissä käytä yhdistelmäsuodatinta A2/P2. Varmista riittävä ilmanvaihto käsittelyn ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalin käytön aikana. Vältä kosketusta silmiin ja ihoon. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Tämän tuotteen EU:n VOC-raja-arvo (luokka: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 1 g/l.

Hävittäminen:

Vain täysin tyhjät astiat saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää sekajätteessä tai rakennusjätteenä. Nestemäiset jäämät hävitetään jäteluokituksen numeron 08 01 12 mukaisesti.

GISCODE-koodi pinnoitteille: BSW20

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.