Pohjamaalaus-maali valkoinen

Tekniset tiedot

5l / Tuotenro. 124758 / EAN 4016215124758



Tämä pohjamaali luo ihanteellisen pohjan korkealaatuisille sisä- ja ulkopinnoitteille. Se takaa optimaalisesti valmistellun alustan ja tukee seuraavien emulsio- ja silikonihartsimaalien sekä emulsiosilikaattimaalien sisätilojen tasaista ja turvallista levitystä. Luotettavan lopputuloksen ja puhtaan, pitkäkestoisen pinnan saavuttamiseksi.

- Valkoinen läpinäkymätön erikoispohjamaali
- välitysvastuu
- Optimoi myöhempien kerrosten aukioloaikaa.
- vahvistaa pintaa ja säätelee imukykyä.
- Ei sisällä liuottimia eikä pehmittimiä
- sisällä ja ulkona

Soveltamisala

Pohjamaali sisä- ja ulkokäyttöön: luo optimaalisen pohjan dispersio-, silikonihartsi- ja dispersiosilikaattimaaleille.

Valmistelu

Kaikille mineraalisille alustoille, kipsilevyille ja kipsilevyille, saneerausvillalle, emulsiomaaleille, silikonihartsi- ja silikaattimaaleille, synteettisille hartsilaasteille, ei-rautametalleille ja monille muoveille (ei-rautametalleille ja muoveille tehdään koekerros). Alustan on oltava luja, kuiva, terve, puhdas ja vapaa erottavista aineista. Esikäsittele erittäin imukykyiset, hionta- ja kalkkipitoiset alustat baufan Deep Primer LF:llä. Poista alustat, joita ei voida konsolidoida ja joiden tartunta on heikko. Jos olet epävarma, levitä testikerros.

Käsittely

Sekoitetaan hyvin ennen käyttöä ja levitetään telalla, siveltimellä, pensselillä, tasoharjalla tai sopivalla ruiskutuslaitteistolla. Kuivumisaika: n. 6-8 tuntia normaaliolosuhteissa (20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta) - pidempi kuivumisaika epäsuotuisissa olosuhteissa. Sävytys: enintään 10 %:lla yleissävytyskonsentraatilla. Huomautuksia airless-ruiskutuksen käytöstä: Ruiskutuskulma: 50° Suihkutus: 0,023-0,027 Ruiskutuksen paineet: 120-180 bar.

Kulutus

100-130 ml/m² kerrosta kohti sileällä alustalla. Määritä tarkka kulutusmäärä kokeilemalla levitystä kohteeseen.

Varastointi

Säilytä tiiviisti suljettuna viileässä, jäätymättömässä paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Materiaalin, kiertoilman ja alustan käsittelylämpötila ei saa olla alle +5 °C. Työkalut on puhdistettava vedellä välittömästi käytön jälkeen. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varoitus! Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Jos maali joutuu silmiin tai iholle, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä vain tyhjät astiat kierrätykseen. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa verkkosivuiltamme www.bb-farben.de tai soittamalla numeroon 0341/44655-0. EU:n VOC-raja-arvo tälle tuotteelle: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 1 g/l. Pinnoitemateriaalien GISCODE: BSW20.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.