

Perusmaali, valkoinen 705

Tekniset tiedot

/ Tuotenro.015604208 / EAN 4016215105160



Tämä valkoinen, peittävä erikoispohjamaali takaa optimaalisen tarttuvuuden ja tasaisen imukyvyn monilla alustoilla. Se valmistee pinnat ihanteellisesti seuraaville maalikerroksille, jotka on tehty dispersiomaaleilla, silikaattimaaleilla tai silikonihartsimaaleilla, ja pidentää niiden työstöaikaa. Käyttövalmis, liuottimetön ja pehmentimettömä – puhtaaseen ja tasalaatuiseseen pinnoitustulokseen sisätiloissa.

- Valkoinen läpinäkyvätön erikoispohjamaali
- parantaa tarttuvuutta sileillä ja imemättömillä tai heikosti imevillä alustoilla
- optimoi seuraavien maalikerroksien kuivumisaikaa, jotta pinnoitteeseen ei jää saumoja
- ilman rakenteellista järjestelyä
- liuotteeton
- sisä- ja ulkotiloihin

Soveltamisala

Valkoinen pohjamaali asuintiloihin, kellareihin ja julkisivuihin: vahvistaa pintoja, säätelee imukykyä ja luo ihanteellisen alustan maalaukselle.

Valmistelu

Soveltuu kaikille mineraalisille alustoille (kuten betonille, kipsi-, kalkki- ja sementtilaastille), kipsilevyihin, kipsikuitulevyihin, sementtikuitulevyihin ja vastaaviin kipsilevyihin sekä dispersiomaaleihin, silikonihartsimaaleihin ja silikaattimaaleihin, synteettisiin hartsilaasteihin, ei-rautametalleihin ja moniin muoveihin (ei-rautametallien ja muovien osalta on suoritettava koepinnoitus). Alustan on oltava kuiva, kantava ja vapaa erottavista aineista (pöly, rasva jne.). Irtonainen materiaali, vanhat tapetit ja huonosti tarttuvat maalikerrokset on poistettava alustalta. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liutuuntuvat alustat on pohjustettava profimur Tiefengrund LF - pohjamaalilla. Korjaa sisätilojen halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla profimur-tasoitteella.

Käsittely

Sekoita profimur-pohjamaali (valkoinen) ennen käyttöä ja levitä sivelimellä, harjalla, telalla tai sopivalla ruiskulla. Voidaan maalata päälle noin 6 tunnin kuluttua (riippuen alustan imukyvystä, lämpötilasta ja ilmankosteudesta – epäsuotuisissa ympäristöolosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi).

Säilytys:

Valkoista pohjamaalia voidaan säilyttää enintään 5 %:lla säilytykseen tarkoitettuja tiivisteitä. Täysvärien ja sävyvärien lisääminen on mahdollista, mutta se voi muuttaa tuotteen ominaisuuksia.

Kulutus

noin 100–130 ml/m² per maalikerros – alustasta ja levitysmenetelmästä riippuen. Tarkka levitysmäärä on määritettävä tekemällä koelevitys kohteeseen.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset

Älä käytä, jos tuotteen tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee ne välittömästi vedellä.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusedinnoisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Varoitus! Ruiskutettaessa voi muodostua vaarallisia, keuhkoihin pääseviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Puhdista työkalut vedellä välittömästi käytön jälkeen. Toimita kierrätykseen vain täysin tyhjät pakkaukset. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.