# Lattianpäällysteen liima

Tekniset tiedot




1kg / Tuotenro. 102855 / EAN 4016215102855
3kg / Tuotenro. 102862 / EAN 4016215102862
6kg / Tuotenro. 102879 / EAN 4016215102879
10kg / Tuotenro. 102909 / EAN 4016215102909

Käyttövalmis dispersioliima PVC- ja CV-lattianpäällysteiden, fleece-, tekstiili-, juutti- ja vaahtomuovipohjaisten mattojen sekä neulahuovan pysyvään liimaamiseen sisätiloissa. Soveltuu tiloihin, joissa on lattialämmitys, ja käytettäväksi DIN EN 12529 -standardin mukaisten tuolirattaiden kanssa.

- fleece-, tekstiili-, juutti- ja vaahtomuovipohjaisille matoille, neulahuovalle sekä PVC- ja CV-lattianpäällysteille.
- Pysyvästi vahva sidos
- Helppo käsittely
- Erittäin alhaiset päästöt EC 1 plus -standardin mukaisesti
- ei sisällä liuottimia eikä pehmentimiä
- Soveltuu DIN EN 12529 -standardin mukaisille tuolin pyörille.
- Soveltuu lattialämmitykseen
- sisätiloihin

## Soveltamisala

Dispersio-liima PVC- ja CV-lattiapäällysteille, kokolattiamatoille ja neulahuovalle. Sisäkäyttöön, sopii lattialämmitykseen ja kestää tuolien pyörien aiheuttamaa rasitusta.

## Valmistelu

Soveltuu sementtilaatalle, betonille, laatoille, sementtisidonnaisille tasoite- ja tasoitusmassoille, PVC-päällysteille, V100-lastulevyille ja vastaaville kosteutta kestäville alustoille. Alustan on oltava puhdas, pysyvästi kuiva, tasainen, kantava sekä vapaa irrotusaineista (esim. pöly, rasva ja vaha). Karkeiden tai epätasaisien alustojen kohdalla suosittelemme tasoittamista lattian tasoitusmassalla. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja huokoiset alustat on esikäsiteltävä baufan Tiefgrund LF -pohjamaalilla. Liimattavan lattiapäällysteen on oltava ilmastoitu, tasaisesti asennettu ja jännitteetön.

## Käsittely

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja levitä alustalle hammaslastalla. Hammasväli A2 (1,5–1,8 mm) PVC:lle ja vaahtopohjaisille matoille. Hammasväli B2 (2,1–2,9 mm) huopa-, tekstiili- ja juuttipohjaisille matoille.

► Märkäliimaus: Imevillä alustoilla tai höyryä läpäisevillä lattiapinnoitteilla asenna lattiapäällyste 15–30 minuutin kuivumisaikojen jälkeen ja paina se tasaisesti kiinni.

► Kiinnityskiinnitys: Liimattaessa läpäisemättömiä lattiapäällysteitä (esim. PVC) ei-imukykyisille tai vain heikosti imukykyisille alustoille on ehdottomasti huolehdittava siitä, että noudatetaan riittävää kuivumisaikaa. Levitä liima hammastetulla lastalla alustalle ja anna sen kuivua. Huoneen lämpötilasta, ilmankosteudesta ja alustan imukyvyistä riippuen kuivumisaika voi olla useita tunteja. Lattiapäällyste voidaan asentaa, kun liima on jo muodostanut kuoren ja ei enää tunnu sormitestissä tahmealta, mutta on edelleen joustavaa.

Poista liimajäämät välittömästi puhtaalla vedellä. Puhdista työvälineet heti käytön jälkeen puhtaalla vedellä.

Kuivumisaika riippuu työstölämpötilasta. Yli 90 %:n suhteellinen ilmankosteus, erityisesti yhdistettynä alhaisiin lämpötiloihin, voi vaikuttaa merkittävästi kuivumisaikaan ja laatuominaisuuksiin.

Lattiapäällystevalmistajien asennusohjeita on ehdottomasti noudatettava. PVC-päällysteet voidaan hitsata yhteen noin 24 tunnin kuluttua.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

## Kulutus
hammastuksella A2 → n. 200–300 g/m²
hammastuksella B2 → n. 350–450 g/m²

## Varastointi
Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkaselta suojatussa paikassa.

## Huomautukset
Käyttölämpötila:
+10 °C – +30 °C materiaalille, ilmavirralle ja alustalle

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varmista riittävä ilmanvaihto käsittelyn ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia liiman käytön aikana. Vältä kosketusta silmiin ja ihoon. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät turvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Hävittäminen:
Vain täysin tyhjät pakkaukset saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää sekajätteessä tai rakennusjätteenä. Hävitä kovettumattomat jäämät EWC-jäteluokituksen numeron 08 04 10 mukaisesti.

GISCODE: D1



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.