

Lattianpäällysteen liima

Tekniset tiedot

1kg / Tuotenro.102855 / EAN 4016215102855
3kg / Tuotenro.102862 / EAN 4016215102862
6kg / Tuotenro.102879 / EAN 4016215102879
10kg / Tuotenro.102909 / EAN 4016215102909



Käyttövalmis dispersioliima PVC- ja CV-lattianpäällysteiden, fleece-, tekstiili-, juutti- ja vaahtomuovipohjaisten mattojen sekä neulahuovan pysyvään liimaamiseen sisätiloissa. Soveltuu tiloihin, joissa on lattialämmitys, ja käytettäväksi DIN EN 12529 -standardin mukaisten tuolirattaiden kanssa.

- fleece-, tekstiili-, juutti- ja vaahtomuovipohjaisille matoille, neulahuovalle sekä PVC- ja CV-lattianpäällysteille.
- Pysyvästi vahva sidos
- Helppo käsittely
- Erittäin alhaiset päästöt EC 1 plus -standardin mukaisesti
- ei sisällä liuottimia eikä pehmentimiä
- Soveltuu DIN EN 12529 -standardin mukaisille tuolin pyörille.
- Soveltuu lattialämmitykseen
- sisätiloihin

Soveltamisala

Dispersio-liima PVC- ja CV-lattianpäällysteille, kokolattiamatoille ja neulahuovalle. Sisäkäyttöön, sopii lattialämmitykseen ja kestää tuolien pyörien aiheuttamaa rasitusta.

Valmistelu

Soveltuu sementtilaatalle, betonille, laatoille, sementtisivonnoille tasoite- ja tasoitusmassoille, PVC-päällysteille, V100-lastulevyille ja vastaaville kosteutta kestäville alustoille. Alustan on oltava puhdas, pysyvästi kuiva, tasainen, kantava sekä vapaa irrotusaineista (esim. pöly, rasva ja vaha). Karkeiden tai epätasaisien alustojen kohdalla suosittelemme tasoittamista lattian tasoitusmassalla. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja huokoiset alustat on esikäsiteltävä baufan Tiefgrund LF -pohjamaalilla. Liimattavan lattianpäällysteen on oltava ilmastoitu, tasaisesti asennettu ja jännitteetön.

Käsittely

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja levitä alustalle hammaslastalla. Hammasväli A2 (1,5–1,8 mm) PVC:lle ja vaahtopohjaisille matoille. Hammasväli B2 (2,1–2,9 mm) huopa-, tekstiili- ja juuttipohjaisille matoille.

► Märkäliimaus: Imevillä alustoilla tai höyryä läpäisevillä lattianpinnoitteilla asenna lattianpäällyste 15–30 minuutin kuivumisaikojen jälkeen ja paina se tasaisesti kiinni.

► Kiinnityskiinnitys: Liimattaessa läpäisemättömiä lattianpäällysteitä (esim. PVC) ei-imukykyisille tai vain heikosti imukykyisille alustoille on ehdottomasti huolehdittava siitä, että noudatetaan riittävää kuivumisaikaa. Levitä liima hammastetulla lastalla alustalle ja anna sen kuivua. Huoneen lämpötilasta, ilmankosteudesta ja alustan imukykyistä riippuen kuivumisaika voi olla useita tunteja. Lattianpäällyste voidaan asentaa, kun liima on jo muodostanut kuoren ja ei enää tunnu sormitestissä tahmealta, mutta on edelleen joustavaa.

Poista liimajäämät välittömästi puhtaalla vedellä. Puhdista työvälineet heti käytön jälkeen puhtaalla vedellä.

Kuivumisaika riippuu työstölämpötilasta. Yli 90 %:n suhteellinen ilmankosteus, erityisesti yhdistettynä alhaisiin lämpötiloihin, voi vaikuttaa merkittävästi kuivumisaikaan ja laatuominaisuuksiin.

Lattianpäällystevalmistajien asennusohjeita on ehdottomasti noudatettava. PVC-päällysteet voidaan hitsata yhteen noin 24 tunnin kuluttua.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Kulutus

hammastuksella A2 → n. 200–300 g/m²

hammastuksella B2 → n. 350–450 g/m²

Varastointi

Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkaselta suojatussa paikassa.

Huomautukset

Käyttölämpötila:

+10 °C – +30 °C materiaalille, ilmavirralle ja alustalle

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varmista riittävä ilmanvaihto käsittelyn ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia liiman käytön aikana. Vältä kosketusta silmiin ja ihoon. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät turvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Hävittäminen:

Vain täysin tyhjä pakkaukset saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää sekajätteessä tai rakennusjätteenä. Hävitä kovettumattomat jäämät EWC-jäteluokituksen numeron 08 04 10 mukaisesti.

GISCODE: D1

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.