

Styrokoliima

Tekniset tiedot

1kg / Tuotenro.102503 / EAN 4016215102503
4kg / Tuotenro.102527 / EAN 4016215102527
7kg / Tuotenro.102541 / EAN 4016215102541
14kg / Tuotenro.102596 / EAN 4016215102596



Käyttövalmis dispersioliima, jonka konsistenssi mahdollistaa levittämisen lastalla ja jolla on vahva alkitarttuvuus. Soveltuu Styropor®- ja kovavaahdumuovista valmistettujen katto-, koriste- ja eristyslevyjen, koristelustojen sekä taustatapettien liimaamiseen sisätiloissa.

- koriste-, katto- ja eristyslevyille, koristelustoille sekä polystyreenistä ja kovavaahdumuovista valmistetuille taustatapeeteille
- korkea alkupito
- luotettava tarttuvuus
- kosteudenkestävä
- sisätiloihin

Soveltamisala

Dispersioliima, jolla on korkea alkitartunta kattolaattojen, koriste- ja eristyslevyjen, koristelustojen ja sisätilojen polystyreenikoriste- ja eristyslevyjen kiinnitykseen.

Valmistelu

Alustoille, kuten betonille, kevytbetonille, muuraukselle, kipsi- ja sementtiseinälevyille, tasoitteille, sementti- ja kipsirappauksille, vanhoille emulsiomaaleille. Ei imukykyiset alustat eivät sovellu. Alustan on oltava puhdas, kuiva, tasainen, kantava ja imukykyinen eikä siinä saa olla irrotusaineita. Käytä bausfan Deep Penetrating Primer LF:tä lujuuden lisäämiseksi. Alustat, joita ei voida lujittaa tai jotka eivät tartu riittävästi, on poistettava kokonaan. Jos olet epävarma, tee koekäsittely.

Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä/vaivaa putki hyvin. Pisteliimaus/reunaliimaus: Levitä materiaalia levyn takapuolelle pisteittäin ja tarvittaessa kaistaleina reunan ympärille. Kokonaispintaliimaus: Levitä liima hammaslastalla - mieluiten B1 tai B2 - levyn takapuolen tai tasaisen alustan koko pinnalle. Aseta jäykkä vaahtomuovilevy liimapohjaan ja paina kiinni. Kattoliimausta varten on suositeltavaa levittää liima levyn takaosaan. Levymateriaalia varten paina telalla tasaisesti ja koko pinnalle. Kun liima on kuivunut kokonaan, liimatut pinnat voidaan maalata, tapetoida tai tasoittaa. Poista liimajäämät välittömästi puhtaalla vedellä. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 24 tuntia mm:n kerrospaksuutta kohti normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika pitenee.

Kulutus

Alustasta ja levityspaksuudesta riippuen → 500 - 900 g/m².

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila:

+5 °C – +30 °C materiaalin, ilman ja alustan osalta

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varmista riittävä ilmanvaihto käsittelyn ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käytön aikana. Käytä suojalaseja. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään. Lähetä kierrätykseen vain täysin tyhjät pakkaukset.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.