

FIX2000 öljysulkupinnoite betoni- ja lattiamaali

Tekniset tiedot

5l / Tuotenro.013102000 / EAN 4002175123719 (grau)
5l / Tuotenro.013202000 / EAN 4002175123818 (punaruskea)



Lämmitysöljyä kestävä suojapinnoite, jolla on rakennusvalvonnan testitodistus betonista ja sementistä valmistettuja lämmitysöljyvarastoja ja -kaivoja varten. Sopii myös erinomaisesti kattilahuoneiden ja kellareiden betonipintojen ja tasoitelattioiden kestäväksi pinnoitteeksi. Se on läpinäkymättömän valkoinen ja eristää vesitahrat, noen ja nikotiinin. Sileää pinta ja voidaan maalata yli vain 2 tunnissa. Ei sovellu parkkipaikkojen lattiapinnoitteeksi eikä pinnoille, jotka altistuvat pysyvästi kosteudelle.

- testattu laatu - testinumero P - SAC 02/5.1/09 - 411).
- erittäin joustava
- synteettiseen hartsiin perustuvat
- vesiliukoinen
- saatavana 2 väriä: harmaa ja punaruskea.

Soveltamisala

Lämmitysöljyn kestävä erikoispinnoite betoniin, tasoitteisiin, lämmitysöljyvarastoihin ja sisätilojen tippakaukaloihin. Erittäin elastinen, synteettiseen hartsiin perustuva.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, vakaa ja vailla erottavia aineita (pölyä, muottiöljyä jne.). Poista vanha maali ja irtonainen rappaus. Korjaa halkeamat ja reiät baufan-ulkosivulaastilla.

Käsittely

Sekoita huolellisesti ennen levittämistä. Materiaalia voidaan maalata, telata ja ruiskuttaa. Lakisääteiset käsittelyohjeet öljynerotuskaukaloiden pinnoittamiseen: 1. Levitä pohjamaaliksi Fix 2000 öljysulkupinnoite, väri harmaa, laimennettuna vedellä suhteessa 2:1 tilavuusosaa. 2. Pinnoitetaan öljynerotuskaukalot. 2. Pinnoitetaan öljynerotuskaukalot, väri harmaa. Levitä 12 tunnin kuivumisen jälkeen välikerrokseksi laimentamaton kerros fix 2000 öljysulkupinnoitetta, väri punaruskea. 3. Levitä vielä 12 tunnin kuivumisen jälkeen viimeinen kerros, väri harmaa, myös laimentamaton. Jotta pinnoiterakenne näkyisi selvästi, kolme kerrosta on levitettävä seiniin n. 1 cm:n etäisyydelle toisistaan. Koko pinnoiterakenteeseen tarvitaan 550 ml/m² harmaata (150 ml/m² ohennettua pohjamaalia ja 400 ml/m² pintamaalia) ja 400 ml/m² punaruskeaa, eli yhteensä 950 ml/m². Lattiapinnoite: Levitä käsittelemättömälle alustalle pohjamaaliksi Fix 2000 -öljysulkupinnoitetta, joka on laimennettu vedellä tilavuussuhteessa 2:1. Pinnoitetaan pohjamaaliksi. Työkalut puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 8 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on pidempi. Suhteellinen kosteus ei saa ylittää 70 %.

Kulutus

öljysulkupinnoitteeseen ► 300-400 ml/m² lattiapinnoitteeseen ► 150-200 ml/m² (yhellä kerroksella).

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 24 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

Huomautukset

Levityslämpötila: +8 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

varoitusta! Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.