

Rakentamiseen ja harrastuksiin tarkoitettu muovailukipsi

Tekniset tiedot

1,5kg / Tuotenro.003315000 / EAN 4007954033159

5kg / Tuotenro.003313000 / EAN 4007954033036



Puhdas kipsi (alabasteri) sisäkäyttöön rakennus- ja harrastustöissä. Kovettuu nopeasti ja on helppo työstää. Sopii erinomaisesti reikien ja halkeamien täyttämiseen, ankkurien kipsiin upottamiseen sekä sisäseinärsioiden ja kaapelikanavien kiinnittämiseen. Sopii asennus-, kunnostus- ja askartelutöihin.

- nopeasti kovettuva kipsi
- Sähköasentajan kipsi sisäpuolisten kipsirasioiden kiinnittämiseen ja kaapelaukkojen täyttämiseen
- sisätiloihin
- CE-vaatimusten mukainen DIN EN 13279-1 mukaisesti (kipsisideaine suoraan käyttöön tai jatkojalostukseen A1).

Soveltamisala

Sähköasentajan kipsi sisätilojen kipsirasioiden kiinnittämiseen, reikien ja halkeamien täyttämiseen sekä kaapelaukkojen täyttämiseen ja rappaukseen.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, vakaa, kiinteä ja vailla erottavia aineita (esim. pölyä ja rasvaa). Esikäsittele erittäin imukykyiset, hionta- ja kalkkipitoiset alustat Deep Primer LF:llä.

Käsittely

Sekoitettu kipsimassa pysyy työstettävänä noin 10 minuuttia. Älä kuormita ennen kuin se on täysin kuiva (noin 24 tunnin kuluttua alustan kunnosta ja ympäristön lämpötilasta riippuen). Täysin kuivuttuaan tasoitettut pinnat voidaan hioa tai maalata tarvittaessa emulsio-, lateksi-, öljy- tai lakkamaaleilla. Älä käytä kalkki- tai vesipohjaisia maaleja. Ripottele 2 osaa mallinnuskipsiä 1 osaan kylmää, puhdasta vettä ja sekoita voimakkaasti.

Varastointi

Säilytä tiiviisti suljettuna viileässä, kuivassa paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Huomautukset

Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Toimita kierrätykseen vain täysin tyhjät astiat. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää sekajätteessä tai rakennusjätteenä. EWC-jäteluokitusnumero 17 08 02.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.pufas.de/www.decotric.de tai osoitteesta sds@pufas.de/sds@decotric.de.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritused ominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.