

Sisätilojen täyteaine

Tekniset tiedot

500g / Tuotenro.101209 / EAN 4016215101209
1kg / Tuotenro.101261 / EAN 4016215101261
5kg / Tuotenro.101247 / EAN 4016215101247
10kg / Tuotenro.101285 / EAN 4016215101285
20kg / Tuotenro.101254 / EAN 4016215101254



Selluloosavahvistettu kipsipohjainen tasoite sisäseinien ja -kattojen pintoihin. Sopii erinomaisesti halkeamien ja reikien täyttämiseen, epätasaisien pintojen tasoittamiseen, ankkurien kiinnittämiseen, kipsilevyjen saumaukseen sekä muotoiluun.

- täyttämiseen, tasoittamiseen ja mallintamiseen
- pehmeä kipsipohjainen tasoite
- metyyliselluloosaa optimaalisen tarttuvuuden varmistamiseksi
- Helppo ja turvallinen käsitellä
- Käsittelyaika: 60 minuuttia
- kovettuu halkeilematta
- muodostaa ihanteellisen pohjan maaleille, tapeteille ja vastaaville.

Soveltamisala

Joustava, kipsipohjainen sisäkäyttöön tarkoitettu tasoite seinä- ja kattopintoihin.

Valmistelu

Kaikille mineraalisille alustoille (betoni-, kipsi-, kalkki- ja sementtilaasti, muuraus jne.) sekä kipsilevyille ja kipsikuitulevyille. Ei sovellu lasille, metallille, muoville eikä puulle. Kosteille sisäpinnoille ja ulkokäyttöön suosittelemme bausfan-ulkopuolen tasoitetta.

Alustan on oltava kuiva, kantava sekä pöly- ja rasvaton. Irtonaiset osat on poistettava. Erittäin sileä betoni sekä voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat alustat on esikäsiteltävä bausfan Tiefgrund LF -pohjamaalilla.

Käsittely

Kaada 2 annosta bausfan-sisäseinäpaikkamassaa 1 annoksen puhtaaseen, kylmään veteen ja sekoita, kunnes muodostuu tahnamainen, kokkareeton massa (sekoitussuhde: 1 kg bausfan-sisäseinäpaikkamassaa – n. 600 ml vettä). Anna seoksen kypsyä noin kolme minuuttia ja sekoita sitten uudelleen. Valmistettu tasoite on käyttövalmis noin 1 tunnin ajan, eikä sitä saa laimentaa jälkikäteen.

Levitä bausfan-sisäseinäpaikkamassaa lastalla tai tasoituskellalla ja tasoita pinta tasaiseksi. Paikkamassa on helppo tasoittaa, ja se voidaan tarvittaessa hioa kuivumisen jälkeen. Jotta pinnan imukyky olisi tasainen korjaustöissä, on suositeltavaa käsitellä tasoitetut kohdat tai koko pinta vielä kerran bausfan Tiefgrund LF -pohjamaalilla sen jälkeen, kun tasoite on täysin kuivunut.

Kulutus

noin 1 kg jauhetta neliometriä kohti, kun levityspaksuus on 1 mm

Varastointi

Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna, viileässä ja kuivassa paikassa.

Huomautukset

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Älä käytä, jos tuotteen tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työkalut käytön jälkeen vedellä.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Tutustu ennen käyttöä turvallisuutta koskeviin tietoihin turvallisuustiedotteessa. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Vain täysin tyhjät pakkaukset saa toimittaa kierrätykseen. Kovettuneet materiaali jäämät voidaan hävittää sekajätteessä tai rakennusjätteenä (jäteluokitusnumero EWC 17 08 02).

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.