# decomix Universal väkevöity väriaine

Tekniset tiedot




20ml / Tuotenro. Schwarz / EAN 4007955301028 (Schwarz)
20ml / Tuotenro. 075101001 / EAN 4007955302025 (Umbra)
20ml / Tuotenro. 075201001 / EAN 4007955303022 (Rehbraun)
20ml / Tuotenro. 075301001 / EAN 4007955304029 (Oxyd-Rot)
20ml / Tuotenro. 075401001 / EAN 4007955305026 (Oxyd-Ocker)
20ml / Tuotenro. 076101001 / EAN 4007955306023 (Maisgelb)
20ml / Tuotenro. 076201001 / EAN 4007955307020 (Pirolgelb)
20ml / Tuotenro. 075501001 / EAN 4007955308027 (Vihreä)
20ml / Tuotenro. 075601001 / EAN 4007955309024 (Blau)
20ml / Tuotenro. 075701001 / EAN 4007955310020 (Rot)
20ml / Tuotenro. 076301001 / EAN 4007955311027 (Violett)
20ml / Tuotenro. 075801001 / EAN 4007955312024 (Tannengrün)
20ml / Tuotenro. 075901001 / EAN 4007955313021 (Grasgrün)
20ml / Tuotenro. 076001001 / EAN 4007955314028 (Oxyd-Grün)
20ml / Tuotenro. 076601001 / EAN 4007955315025 (Oliv grün)
20ml / Tuotenro. 076701001 / EAN 4007955316022 (Lindgrün)
20ml / Tuotenro. 076801001 / EAN 4007955317029 (Senf)
20ml / Tuotenro. 076401001 / EAN 4007955318026 (Oranssi)
20ml / Tuotenro. 076901001 / EAN 4007955319023 (Kamel)
20ml / Tuotenro. 077001001 / EAN 4007955320029 (Kastanie)
20ml / Tuotenro. 077101001 / EAN 4007955321026 (Terrabraun)
20ml / Tuotenro. 077201001 / EAN 4007955322023 (Tabak)
20ml / Tuotenro. 077301001 / EAN 4007955323020 (Dunkelbraun)
20ml / Tuotenro. 077401001 / EAN 4007955324027 (Steingrau)
20ml / Tuotenro. 076501001 / EAN 4007955325024 (Valkoinen)
20ml / Tuotenro. 077501001 / EAN 4007955326021 (Echt-Gelb)
20ml / Tuotenro. 077601001 / EAN 4007955327028 (Echt-Rot)
20ml / Tuotenro. 077701001 / EAN 4007955328025 (Echt-Pink)

Pigmenttitiiviste lakkojen, emulsiomaalien, synteettihartsilaastien, täyteaineiden jne. sävyttämiseen.

- Erittäin värikäs ja tuottava
- 28 loistavaa väriä
- lähes kaikkien materiaalien sävyttämiseen
- Erinomainen sekoituskäyttäytyminen
- Erittäin hyvä valonkestävyys
- pakkasenkestävä
- Tilaa säästävä pienen tilavuuden ansiosta
- kaikki LW-oksidityypit soveltuvat aromaattivapaisiin maalijärjestelmiin ja silikaattimaaleihin (värisävyt nro 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25).

## Soveltamisala

decoMIX-sävytyskonsentraatti - yleisesti sekoitettava pigmenttipasta emulsiomaaleille, lakoille ja lasitteille. Ihanteellinen monien värijärjestelmien tarkkaan sävytykseen.

## Käsittely

Ravista pulloa hyvin ennen käyttöä. Lisää decoMIX-yleissävytyskonsentraatti sävytettävään väriin ja sekoita hyvin, kunnes se on täysin homogeeninen. Suosittelemme sekoittimen käyttöä maalien sävyttämiseen. Lisättävän decoMIXin enimmäismäärä vaihtelee maalityypin mukaan, mutta ei saa ylittää 10 %:a. Lisättävät enimmäismäärät: Dispersiot n. 10 % Lakat n. 8 % Akryylilakat n. 6 % Värittömät maalit, lasitteet, tahrat, puuvahat n. 5 % Silikaattimaalit ja -pinnoitteet n. 3 % Silikaattimaalit ja -pinnoitteet n. 3 %



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

## Varastointi
Pidä astia tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Pakkasessa säilytyksen jälkeen tiivisteet ovat täysin käyttökelpoisia uudelleen huoneenlämmössä ja ravistamisen jälkeen.

## Huomautukset
Ruiskutusmateriaaleille, kuten polyesterille, polyesterimaaleille, polymeerisekoitteisiin ja Pliolitiin perustuville liuotinpitoisille dispersioille, elastisille maaleille jne. on tehtävä yhteensopivuus- ja hankauskokeet. Ensin sävytetään - sitten laimennetaan! Ei saa käyttää alle +5 °C:n lämpötiloissa. Työkalut puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kuivatut materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Hävitä kovettumattomat jäämät EWC:n jätekoodin nro 08 01 11 mukaisesti.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.