

Fixateur de silicate

Fiche d'information technique

1l / N° d'art.021088 / EAN 4016215021088

5l / N° d'art.021095 / EAN 4016215021095



Apprêt stabilisé à base de silicate de potassium. Renforce le support et régule son pouvoir absorbant. Idéal également pour diluer les peintures au silicate.

- couche de fond stabilisée au verre soluble à base de silicate de potassium
- Couche de fond pour supports minéraux
- Diluant pour peintures au silicate
- haute capacité de diffusion de la vapeur d'eau
- possède des propriétés naturelles contre les moisissures
- sans conservateurs, solvants ni plastifiants
- pour l'intérieur et l'extérieur

Champ d'application

Pour l'apprêtage des supports minéraux ainsi que pour la dilution des peintures au silicate.

Préparation

Convient aux supports tels que les murs et plafonds en béton, en enduit de ciment et de chaux-ciment, ainsi qu'à la maçonnerie, mais aussi aux supports en plâtre et aux panneaux en fibrociment. Convient également aux anciennes couches de peinture adhérentes à base de chaux, de minéraux et de silicate. Le support doit être sec, propre, absorbant, exempt de poussière et de graisse. Les supports non consolidés ou présentant une adhérence insuffisante, ainsi que les couches frittées, doivent être entièrement éliminés. En cas de doute, effectuer un essai d'application. Reboucher les fissures, les trous et les irrégularités à l'aide d'un enduit baufan adapté.

Traitement

Bien agiter ou remuer avant utilisation, puis appliquer à l'aide d'une brosse, d'un pinceau ou d'un pinceau plat. L'apprêt peut être appliqué pur ou dilué avec de l'eau dans un rapport allant jusqu'à 1:2. Sur les supports très absorbants, appliquer deux couches d'apprêt « humide sur humide » et bien faire pénétrer. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Temps de séchage :

environ 6 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant) ; dans des conditions défavorables, le temps de séchage sera proportionnellement plus long.

Consommation

Surfaces lisses / enduit à grains fins → à partir de 100 ml/m²

Déterminer la quantité exacte nécessaire en effectuant un essai sur la surface concernée.

Stockage

Conserver les emballages bien fermés, au frais mais à l'abri du gel.

Remarques

Température d'application :

de +5 °C à +30 °C pour le produit, l'air ambiant et le support

Recouvrir au préalable les surfaces non destinées à être peintes (notamment celles en verre, en aluminium, en céramique et

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

en matériaux similaires). Rincer immédiatement à l'eau les éclaboussures accidentelles.

Ne pas mélanger avec des apprêts ou des peintures à base d'autres matériaux.

Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants de protection et des lunettes de protection (pas de verre). En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin si nécessaire. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Pour les données relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site Web www.baufan.de.

Élimination :

Ne recycler que les récipients entièrement vides. Code de déchet EWC 08 01 12.

GISCODE pour les produits de revêtement : BSW40

Valeur limite COV de l'UE pour ce produit : (Cat. : A/h, Wb) = 30 g/l (2010)

Teneur maximale en COV de ce produit : 1 g/l

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.