

Mastic de vitrier professionnel

Fiche d'information technique

750g / N° d'art.059803000 / EAN 4016818390680



Mastic à fenêtre de haute qualité pour l'étanchéité des vitrages simples dans les cadres en bois et en métal. La boîte ronde pratique assure un stockage stable et propre.

- mastic de haute qualité pour vitrages selon la norme DIN 18545
- Couleur beige

Champ d'application

Mastic de fenêtre de haute qualité pour l'étanchéité des vitrages simples.

Préparation

Les surfaces d'adhérence doivent être sèches, stables et exemptes d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever les couches de peinture mal adhérentes. Prétraiter les feuillures de bois avec une couche de fond appropriée. Veiller à ce que les couches d'apprêt ne contiennent pas d'agents de séparation.

Traitement

Bien enfoncer le mastic de vitrier PROFI dans la feuillure et lisser la surface avec un couteau à mastic. Pendant le temps de séchage, il faut absolument éviter que l'eau de condensation qui pourrait apparaître ne pénètre dans le lit de mastic.

Comme le mastic a besoin d'oxygène pour prendre, les doubles fenêtres ne doivent pas être assemblées immédiatement après le vitrage. Après environ 4 à 6 semaines, recouvrir le mastic durci d'une peinture résistante aux intempéries. Des conditions météorologiques froides ou humides peuvent influencer considérablement le temps de séchage.

Stockage

Conserver au frais et à l'abri des rayons directs du soleil. Durée de conservation dans l'emballage fermé : 12 mois.

Remarques

Les dispositions de la fiche technique n° 23 de l'OFS, de la norme DIN 18361 ainsi que de la norme DIN 18545 doivent impérativement être respectées. Ne pas appliquer le produit en dessous d'une température permanente de +5 °C. Ne donner au recyclage que les bidons vides de résidus. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Les résidus non durcis doivent être éliminés conformément au code déchet EWC 08 04 10.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.