Painter Universal Fabric Grand rouleau 25 m²

Fiche d'information technique



1 Rolle / N° d'art. 009602000 / EAN 4007954096024

Non-tissé universel de peintre en fibre de verre pour une rénovation rapide et propre des murs et des plafonds. Ponte les fissures, égalise les inégalités et crée une base stable pour les peintures ou les revêtements. Facile à appliquer, résistant à la déchirure et adapté à l'intérieur et à l'extérieur.

- donne des surfaces lisses sans ragréage ultérieur
- mise en œuvre optimale avec l'enduit prêt à l'emploi decofill
- Fibre de verre

Champ d'application

Solution d'assainissement pour les supports légèrement structurés comme les papiers peints en fibre de verre et les enduits synthétiques - idéale pour la réparation des fissures sur les murs et les plafonds.

Traitement

Appliquer le mastic de manière uniforme sur le support à l'aide d'une truelle dentée. Sur les supports lisses, l'intissé peut également être collé directement sur le support avec de la colle ou une colle à dispersion. Poser l'intissé de peintre d'aplomb dans le mastic frais ou le lit de colle frais, sans plis ni bulles, et le presser à plat à l'aide d'une truelle jusqu'à 5 cm du bord. Poser le deuxième lé en le faisant se chevaucher d'environ 5 cm sur le premier. Avec le cutter, couper les deux lés en même temps au milieu de la zone de chevauchement (coupe à double cordon). Retirer la bande supérieure et la bande inférieure coupées et presser la zone de jonction avec la truelle. Si le support est irrégulier, la surface peut être lissée avec une planche éponge et un peu d'eau. Après séchage complet, appliquer une couche de fond sans solvant sur la surface assainie, par ex. decotric Tiefengrund LF.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.