

Arrêt de l'eau

Fiche d'information technique

750ml / N° d'art.128022 / EAN 4016215128022



Masse d'étanchéité à élasticité permanente, renforcée par des fibres, pour le colmatage sûr des fissures, des trous et des fuites. Agit immédiatement de manière étanche à l'eau - même en cas de pluie, de neige ou sur des supports humides. Adhère de manière fiable sur presque tous les matériaux de construction et permet de ponter des fissures jusqu'à 10 mm. Peut être peint et est facile à appliquer. Idéal pour les réparations sur les toits, les balcons, les gouttières, les tuyaux et de nombreux autres domaines à l'intérieur et à l'extérieur.

- mastic d'étanchéité à élasticité permanente
- immédiatement étanche - par tous les temps
- renforcé par des fibres
- pontage des fissures jusqu'à 10 mm
- adhère également sur les supports humides

Champ d'application

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Préparation

baufan Etanchéité à l'eau adhère sur tous les matériaux usuels utilisés dans le domaine de la construction, tels que le bitume, les tuiles, le carton bitumé, l'aluminium, le cuivre, le zinc, le béton, les briques, le carrelage, le bois, etc. Le support doit être porteur et exempt d'agents de séparation. Enlever mécaniquement la saleté, la maçonnerie non adhérente, la mousse et autres végétations. Les supports non porteurs - tels que les enduits sablonneux et friables - doivent être consolidés avec le fond pénétrant bausan LF.

Traitement

baufan Etanchéité à l'eau est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué. L'application peut se faire au pinceau ou à la spatule. Lors de l'application, il faut veiller à ce que la surface soit fermée et qu'une épaisseur de couche minimale de 2 mm soit atteinte. Si l'application a lieu sur un support humide ou en cas de mauvaises conditions météorologiques (températures basses, pluie, etc.), une deuxième couche doit être appliquée au plus tard après une semaine. Il est possible de repeindre avec des vernis acryliques après 24 heures. Nettoyer les outils de travail après utilisation. Temps de séchage : env. 24 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative, support modérément absorbant) ; une humidité relative supérieure à 90%, en particulier en combinaison avec des températures basses, peut influencer considérablement le temps de séchage et les caractéristiques de qualité.

Consommation

env. 1,5 kg/m

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A conserver au moins jusqu'à : 48 mois à compter de la date de fabrication (voir l'étiquette du lot) si le produit n'a pas été ouvert et s'il est stocké correctement.

Remarques

Température d'application : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Porter des gants de protection/une protection oculaire. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver la peau à grande eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'air frais et la

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

maintenir au repos dans une position qui lui permette de respirer. Si un avis médical est requis, garder l'emballage ou l'étiquette à portée de main. Conserver le récipient hermétiquement fermé dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale en matière d'élimination des déchets dangereux. Contient : Naphta (pétrole). ADR/GGVSE : UN 1866, 640E, Classe : 3, Code cl : F1, classe d'emballage : III ; LQ7 Le produit n'est pas soumis à l'ADR, car il a un point d'éclair supérieur à 23°C, est transporté dans des récipients de moins de 450l et le temps d'écoulement est supérieur à 40 sec (chap. 2.2.3.1.5.).

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.