

Marquage direct des terrains de sport

Fiche d'information technique

10l / N° d'art.103784 / EAN 4016215103784



Peinture de marquage blanche, très couvrante, pour une application directe sur les terrains de sport et les pelouses. Réglée pour être pulvérisée, elle sèche rapidement et résiste à la pluie pour des lignes bien visibles à long terme. Adhère de manière fiable même sur l'herbe légèrement humide et assure un marquage régulier et professionnel. Idéal pour les terrains d'entraînement et de jeu ainsi que pour le marquage temporaire de lignes dans le domaine du sport et des loisirs.

- peinture de marquage blanc pur, à fort pouvoir couvrant
- pour le marquage temporaire des terrains de sport et des pelouses
- convient à tous les appareils de marquage courants
- sans solvants
- séchage rapide
- résistant à la pluie
- réglé pour pouvoir être pulvérisé

Champ d'application

Peinture de marquage de lignes pour terrains de sport, gazon naturel et terrains en dur. Très bonne adhérence sur l'herbe sèche et bonne visibilité même par temps de pluie.

Préparation

Pour les surfaces en gazon naturel, les terrains de sport et les terrains en dur (cours de tennis). Les surfaces à pulvériser doivent être sèches. L'herbe doit être coupée le plus court possible.

Traitement

Ne pas mélanger le marquage Direct pour terrains de sport baufan avec d'autres peintures. La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant l'utilisation. L'application s'effectue non diluée avec les appareils de marquage correspondants par pulvérisation sous pression. Nettoyer soigneusement le chariot de marquage/la buse de pulvérisation à l'eau claire immédiatement après l'utilisation (continuer à pulvériser jusqu'à ce que l'eau soit claire). Temps de séchage : env. 2 à 5 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative de l'air, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est plus long en conséquence. Mise en teinte : avec des concentrés de teinte universels ou des peintures à teinte intégrale.

Consommation

par place → env. 6,0 - 10,0 l (valeurs empiriques pour une largeur de 10 cm) Les facteurs décisifs pour la consommation sont la nature du sol et la méthode de travail de l'utilisateur.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

Remarques

Température d'application : +5 °C pour le matériau, l'air ambiant et le support Couvrir les surfaces à ne pas peindre. Conserver hors de portée des enfants. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Porter des lunettes de protection. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas rejeter à

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les emballages vides. Attention ! La pulvérisation peut générer des gouttelettes dangereuses pour les poumons. Ne pas respirer l'aérosol ou le brouillard. Utiliser un filtre combiné A2/P2 lors des travaux de pulvérisation.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.