Peinture à la chaux 721

Fiche d'information technique

/ N° d'art. 068503208 / EAN 4016215105276



Cette peinture à la chaux prête à l'emploi, à base de chaux blanche hydratée, est idéale pour les pièces d'habitation et les locaux utilitaires en intérieur. Elle présente une grande capacité de diffusion de la vapeur d'eau, favorise un climat intérieur équilibré et séduit par son aspect mat naturel. Sa formule résistante au lavage garantit des revêtements durables sur des supports minéraux et permet d'obtenir un revêtement mural naturel et sain pour l'habitat.

- peinture minérale à base d'hydroxyde de calcium
- haute capacité de diffusion de la vapeur d'eau
- haut degré de blancheur
- propriétés naturelles contre les moisissures
- sans conservateurs, solvants ni plastifiants
- pour l'intérieur

Champ d'application

Peinture à la chaux blanche pour les pièces à vivre, les chambres, la cuisine et la salle de bains : elle régule l'humidité, est perméable à la vapeur d'eau et est idéale pour créer un climat intérieur sain.

Préparation

S'applique sur des supports minéraux (tels que les enduits à la chaux et au ciment, etc.) ainsi que sur des surfaces peintes. Le support doit être solide, sec, résistant, insensible aux alcalis, exempt de poussière et de graisse. Appliquer une couche d'apprêt à base de fixatif au silicate sur les supports très absorbants, sableux ou farinants, ainsi que sur les surfaces poncées.

Traitement

Bien mélanger la peinture à la chaux profimur avant utilisation et l'appliquer au pinceau, à la brosse, au rouleau ou à l'aide d'un pulvérisateur adapté. Pour une seule couche, appliquer le produit non dilué. Pour deux couches, la première couche peut être diluée avec 5 % d'eau au maximum. Temps de séchage : au moins 8 heures (selon les conditions ambiantes).

Recommandation pour la projection airless :
Avant l'application à l'aide d'un pulvérisateur, diluer avec jusqu'à 10 % d'eau et tamiser sans pression (ouverture de la machine : 0,5 mm).
Buse : 519 – 527 ; pression de pulvérisation : 120 – 170 bars

Consommation

Environ 150 ml/m² par couche – en fonction du support et de la méthode d'application. Déterminer la consommation exacte en effectuant un essai sur l'ouvrage.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, à l'abri des enfants et au frais, mais à l'abri du gel.

Remarques

Protéger les surfaces à ne pas peindre (telles que le verre, le bois, etc.) contre les éclaboussures et le brouillard de pulvérisation. Ne pas appliquer lorsque la température de l'objet et celle de la pièce sont inférieures à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vides. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus liquides selon le code de déchet EWC 08 01 12. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.