Apprêt de base blanc 705

Fiche d'information technique

/ N° d'art. 015604208 / EAN 4016215105160



Cette peinture d'apprêt spéciale, blanche et couvrante, assure une adhérence optimale et une absorption homogène sur de nombreux supports. Elle prépare idéalement les surfaces pour les couches suivantes de peinture à base de résine en dispersion, de silicate ou de silicone, et améliore leur temps de travail. Prête à l'emploi, sans solvants ni plastifiants – pour un résultat de peinture propre et uniforme en intérieur.

- peinture d'apprêt spéciale blanche et couvrante
- favorise l'adhérence sur les supports lisses et non absorbants ou peu absorbants
- optimise le temps ouvert des couches suivantes pour obtenir des revêtements sans traces de raccord
- sans structuration
- sans solvants
- pour l'intérieur et l'extérieur

Champ d'application

Apprêt blanc pour les pièces d'habitation, les caves et les façades : il consolide les surfaces, régule le pouvoir absorbant et crée un support idéal pour les couches de peinture.

Préparation

Applicable sur tous les supports minéraux (tels que le béton, les enduits à base de plâtre, de chaux et de ciment), les plaques de plâtre, les plaques de plâtre fibrées, les plaques de fibres-ciment et autres panneaux de construction sèche similaires, ainsi que les peintures à dispersion, à base de résine de silicone et au silicate, les enduits à base de résine synthétique, les métaux non ferreux et de nombreux plastiques (pour les métaux non ferreux et les plastiques, effectuer un essai préalable). Le support doit être sec, solide et exempt d'
agents de démoulage (poussière, graisse, etc.). Éliminer du support les matériaux non adhérents, les anciens papiers peints et les couches de peinture mal adhérentes. Appliquer une couche d'apprêt profimur Tiefengrund LF sur les supports très absorbants, sableux ou farinants. Réparer les fissures, les trous et les irrégularités à l'intérieur à l'aide d'un enduit profimur adapté.

Traitement

Mélanger l'apprêt « profimur » blanc avant utilisation et l'appliquer à l'aide d'un pinceau, d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur adapté. Peut être recouvert après environ 6 heures (en fonction du pouvoir absorbant du support, de la température et de l'humidité de l'air – le temps de séchage peut être plus long si les conditions ambiantes sont défavorables).

Teintage :
L'apprêt de base blanc peut être teinté avec un maximum de 5 % de concentrés de teinture. L'ajout de couleurs pleines et de teintes est possible, mais peut entraîner une modification des propriétés du produit.

Consommation

Environ 100 à 130 ml/m² par couche, en fonction du support et du mode d'application. Déterminer la quantité exacte à appliquer en effectuant un essai sur la surface concernée.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, à l'abri des enfants et au frais, mais à l'abri du gel.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Remarques

Ne pas utiliser lorsque la température de la pièce et celle de l'objet sont inférieures à +5 °C. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. Attention ! La pulvérisation peut générer des gouttelettes dangereuses pouvant pénétrer dans les poumons. Ne pas inhaler l'aérosol ou le brouillard. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vides. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.