Aqua-Deck fehér foltblokkoló

Műszaki tájékoztató

750ml / Tételszám. 020173 / EAN 4016215020173
2,5l / Tételszám. 020180 / EAN 4016215020180
10l / Tételszám. 020203 / EAN 4016215020203



Fehér, vízbázisú felújító és szigetelő festék kiváló fedőképességgel, beltéri használatra. Megakadályozza a nikotin, a vízfoltok, a korom- és zsírfoltok, a gipszkarton- és fapanelek színezőanyagainak és hasonló szennyeződéseknek az aljzatra való behatolását. Ideális matt fedőlakként, de a szokásos módon tapétával, emulziós festékkel és vakolattal is átdolgozható.

- Oldószermentes felújítási festék nagy fedőképességgel
- Megakadályozza a nikotin, korom, zsír és vízfoltok behatolását.
- a gipszkarton-, OSB- és faépítőlemezekből kiválasztott színezőanyagok
- 2 az 1-ben - szigetelőfesték és fedőfesték
- H10-es osztályú kontrasztarány 1, 6 m²/l-es fedőképesség mellett
- Nedves kopásállóság R 2. osztály a DIN EN 13300 szerint
- Fényességi fokozat: G4 – matt
- airless permetezhető
- beltéri használatra

Alkalmazási terület

Fehér, oldószermentes beltéri szigetelőfesték: eltakarja a nikotin-, korom-, zsír- és vízfoltokat – ideális gyors felújításokhoz lakóhelyiségekben és szállodákban.

Előkészítés

Minden ásványi alapfelülethez (pl. gipsz-, mész- és cementvakolat, beton és téglafal), valamint diszperziós festékekhez, műgyanta vakolatokhoz, gipszkarton-, OSB- és faépítőlemezekhez. Ideális oldószerrel nem kompatibilis aljzatokhoz is, mint például a polisztirol és a keményhab. Az aljzatnak száraznak, teherbírónak és elválasztóanyagoktól (pl. portól) mentesnek kell lennie. Az alapfelületről távolítsa el a laza anyagokat és a rosszul tapadó bevonatokat. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétásodó alapfelületeket baufan Tiefgrund LF alapozóval alapozza meg. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan gipszkitttel javítsa ki.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje fel, majd hengerrel, ecsettel, kefével vagy megfelelő szórókészülékkel hígítatlanul vigye fel úgy, hogy zárt felület alakuljon ki, hiányzó részek nélkül. Szükség esetén vigyen fel egy második réteget, miután az első réteg teljesen megszáradt. Nagyobb felületek bevonásakor a festékcsomók elkerülése érdekében „nedvesen nedvesre” eljárással dolgozzon. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsa meg.

Száradási idő:
kb. 6 óra normál körülmények között (+20 °C, 65 % relatív páratartalom, közepesen nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között (pl. alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom) a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

Színezés:
A színezés univerzális színezőkoncentrátumokkal (csak LW-Oxyd típusok) max. 0,2 %-ig lehetséges a szigetelőhatás rontása nélkül.

Megjegyzések az airless szórással történő felhordáshoz
Szórási szög: 50°

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Fúvóka: 0,023 – 0,027
Szórási nyomás: 120 – 180 bar

Fogyasztás
Sima felületek/finom vakolat → 150 ml/m²-től
A pontos felhasználási mennyiséget a helyszínen végzett próbafestéssel kell meghatározni.

Tárolás
Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések
Felhordási hőmérséklet:
+5 °C és +30 °C között az anyag, a levegő és az aljzat hőmérséklete tekintetében

A szigetelő hatás megőrzése érdekében a baufan Aqua-Deck terméket nem szabad hígítani, és nem szabad más anyagokkal (pl. diszperziós vagy telített színű festékekkel) keverni.

Gyermekektől elzárva tartandó. A festeni nem kívánt felületeket le kell takarni. Szórófestés esetén használjon A2/P2 kombinált szűrőt. A felhordás és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata közben kerülje az evést, ivást és a dohányzást. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Szembe vagy bőrre kerülés esetén azonnal alaposan öblítse le vízzel. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de oldalon találja.

Az EU VOC-határértéke ennek a terméknek (kategória: A/g, Wb) = 30 g/l (2010). A termék VOC-tartalma max.: 1 g/l.

Hulladékkezelés:
Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A folyékony maradványokat a 08 01 12 hulladékosztály-szám szerint kell ártalmatlanítani.

Bevonóanyagok GISCODE-kódja: BSW20

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.