

Latex kötőanyag

Műszaki tájékoztató

750ml / Tételszám.067802008 / EAN 4016215100103

2,5l / Tételszám.067803008 / EAN 4016215100127

5l / Tételszám.067804008 / EAN 4016215100141

10l / Tételszám.067805008 / EAN 4016215100165



Koncentrált adalék a tempera- és mészfestékek finomítására és a tapétaragasztók erősítésére. Növeli a tapadást és a törlésállóságot, javítja a tapadást és súrolásálló, átlátszóan száradó bevonatot képez.

- festékek és mészfestékek történő kikészítéshez
- a tapétaragasztó erősítéséhez
- kopásálló borítás
- átlátszóan szárad

Alkalmazási terület

Kötőanyag mész- és lakkfestékekhez, valamint tapétaragasztóhoz. Javítja a tapadást és a törlésállóságot, beltérben átlátszó bevonatként is használható.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, tisztának, épnek, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az aljzatról a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékeket. Az erősen nedvszívó, csiszoló és meszesedő aljzatokat alapozza baufan Deep Primer LF alapozóval. Javítsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan kiegyenlítő anyaggal.

Feldolgozás

Adalékanyag ragasztókhoz és mészfestékekhez: A festékek keveréséhez szükséges vízmennyiséget kb. 10%-kal csökkentse, és helyettesítse a megfelelő mennyiségű latex kötőanyaggal. Adalékanyag tapétaragasztóhoz: Keverjen kb. 20% latex kötőanyagot a készre kevert tapétaragasztóba. Bevonat tapétához stb.: Használat előtt jól keverje fel, és hengerrel, ecsettel, festőkefével vagy megfelelő szóróeszközzel vigye fel. Hígítatlanul használja tapéta bevonásához. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Nem alkalmas vinil tapétákhoz és vinil bevonatú tapétákhoz! Száradási idő: kb. 5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelt nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően hosszabb lesz.

Fogyasztás

Tömítő → 150 ml/m²-től Ragasztó adalék → kb. 750 ml/4 ltr. ragasztó Színező adalék → kb. 1 ltr./10 ltr. színezőanyag

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd aétel címkéjét.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringő levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.