Belső latex

Műszaki tájékoztató



2,5l / Tételszám. 021422 / EAN 4016215021422
5l / Tételszám. 021453 / EAN 4016215021453
10l / Tételszám. 021507 / EAN 4016215021507

Fehér, kopásálló latexfesték kiváló minőségű beltéri festésekhez. A festék kiváló fedőképességével és elegáns, matt felületi kivitelével nyűgözi le a felhasználókat. Ezért különösen alkalmas sima és texturált alapfelületek, üvegszövet, valamint texturált és dombornyomott tapéták átfestésére. Kiváló kopásállóságának köszönhetően a festék ideális a nagy igénybevételnek kitett felületekhez. Az egyenletes eredmény gondozott, tartós falakat és modern, igényes belső teret biztosít.

- A strapabíró belső bevonatokhoz
- Nagy opacitás
- Kontrasztarány 2. osztály 6 m²/l hozammal
- Nedves kopásállósági osztály 2 a DIN EN 13300 szerint
- Fényességi fokozat: G3 matt
- Oldószerektől, lágyítószerektől és ködképző anyagoktól mentes
- airless permetezhető

Alkalmazási terület

Matt latexfesték beltéri fal- és mennyezeti felületekhez.

Előkészítés

Minden ásványi alapfelületre (például beton, falazat, simítóanyagok, cement-, gipsz- és mészvakolat), a durva szálú tapétákra, üvegszövetre és egyéb átfesthető tapétákra és falburkolatokra, gipszkartonra és egyéb gipszkarton-lemezekre, valamint a szilárdan tapadó diszperziós festékrétegekre. Az aljzatnak száraznak, tisztának, teherbírónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az alapfelületről távolítsa el a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékrétegeket. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétásodó alapfelületeket baufan Tiefgrund LF alapozóval alapozza meg. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan simítóanyaggal javítsa ki.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje át, majd hengerrel, ecsettel, festőkefével, széles ecsettel vagy megfelelő szórókészülékkel vigye fel. Alapozó rétegként a festéket legfeljebb 5 % vízzel hígíthatja. Fedőrétegként hígítatlanul vigye fel, miután az első festékréteg teljesen megszáradt. Nagyobb felületek bevonásakor a festékcsíkok elkerülése érdekében „nedves a nedvesre” elv szerint dolgozzon. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsa meg.

Száradási idő:
kb. 5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív légnedvesség, közepesen nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

Színezés:
Legfeljebb 10%-os univerzális színezőkoncentrátumokkal, illetve telített színű és színezhető festékekkel.

Megjegyzések az airless szóróval történő felhordáshoz:
Szórószög: 50°
Fúvóka: 0,023 – 0,027
Szórónyomás: 120 – 180 bar

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolat → 150 ml/m²-től

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

A pontos felhasználási mennyiséget a helyszínen végzett próbafestéssel kell meghatározni.

Tárolás
A csomagolást jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja.

Megjegyzések
Felhordási hőmérséklet:
+5 °C és +30 °C között az anyag, a levegő és az aljzat hőmérséklete tekintetében

Gyermekektől elzárva tárolandó. A festeni nem kívánt felületeket le kell takarni. Szórófestéskor használjon A2/P2 kombinált szűrőt. A felhordás és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata közben kerülje az evést, ivást és a dohányzást. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Szembe vagy bőrre kerülés esetén azonnal alaposan öblítse le vízzel. Ne engedje, hogy a csatornába, víztestekbe vagy a talajba kerüljön.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de oldalon találja.

Az EU VOC-határértéke ennek a terméknek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). A termék VOC-tartalma max.: 1 g/l.

Hulladékkezelés:
Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A folyékony maradványokat a 08 01 12 hulladékosztály-szám szerint kell ártalmatlanítani.

GISCODE bevonóanyagokhoz: BSW20

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.