Szilikát belső festék

Műszaki tájékoztató

5l / Tételszám. 021026 / EAN 4016215021026
10l / Tételszám. 021033 / EAN 4016215021033



Erősen fedő, szilikátalapú beltéri festékek új és felújítási festési munkákhoz ásványi alapfelületeken. A tartósítószer-mentes festék elegáns, matt felületi kivitelével és kiváló vízgőz-áteresztő képességével nyűgözi le a felhasználókat.

- Nagymértékben átlátszatlan szilikát alapú belső festék
- ásványi szubsztrátumok esetében
- Nagymértékben vízgőzáteresztő
- H_{10}-2. osztályú kontrasztarány 6 m²/l-es fedőképesség mellett
- Nedves kopásállóság R 3. osztály a DIN EN 13300 szerint
- Fényességi fokozat: G4 – matt
- tartósítószermentes
- Oldószerektől, lágyítószerektől és ködképző anyagoktól mentes
- airless permetezhető

Alkalmazási terület

DIN 18363 szerinti fehér diszperziós szilikátfesték belső fal- és mennyezetfelületekhez.

Előkészítés

Minden ásványi alapfelületre (pl. beton, téglafal, kiegyenlítő masszák, cement-, gipsz- és mészvakolat), gipszkarton- és egyéb szárazépítési lemezekre, ásványi szövetre, valamint ásványi, szilikát és matt diszperziós festékekkel készült, szilárdan tapadó festékrétegekre. Az aljzatnak száraznak, tisztának, teherbírónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az alapfelületről távolítsa el a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékrétegeket. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétásodó alapfelületeket baufan szilikát-fixatívval alapozza meg. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan simítóanyaggal javítsa ki.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje át, majd hengerrel, ecsettel, kefével, felületfestő ecsettel vagy megfelelő szórókészülékkel vigye fel. Az alapozást legfeljebb 10 %-os arányban hígíthatja baufan szilikát-fixatívval, a fedőréteget pedig hígítatlanul vigye fel az első festékréteg teljes kiszáradása után. Nagyobb felületek bevonásakor a festékcsomók elkerülése érdekében „nedves a nedvesre” elven dolgozzon. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsa meg.

Száradási idő:
kb. 5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, közepesen nedvszívó alapfelület); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

Színezés:
Legfeljebb 3% univerzális színezőkoncentrátummal (csak LW-Oxyd típusok).

Megjegyzések az airless szórással történő felhordáshoz:
Szórási szög: 50°
Fúvóka: 0,023 – 0,027
Szórási nyomás: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Fogyasztás
Sima felületek/finom vakolatszemcsék → 125 ml/m²-től Határozza meg a pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyra történő próbaszerű felhordással.

Tárolás
Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések
Felhordási hőmérséklet:
+5 °C és +30 °C között az anyag, a levegő és az aljzat esetében

Gyermekektől elzárva tartandó. A festeni nem kívánt felületeket le kell takarni. A magas pH-érték miatt kerülni kell a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Kesztyű és védőszemüveg (nem üveg) viselése ajánlott. Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel öblítse le. Szembe kerülés esetén azonnal bő vízzel öblítse ki, és szükség esetén forduljon orvoshoz. Szórófestéskor használjon A2/P2 kombinált szűrőt. A felhordás és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata közben kerülje az evést, ivást és a dohányzást. Ne engedje, hogy a csatornába, víztestekbe vagy a talajba kerüljön.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból olvassa el. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de oldalon érheti el.

Az EU VOC-határértéke ennek a terméknek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). A termék VOC-tartalma max.: 1 g/l.

Hulladékkezelés:
Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként ártalmatlaníthatók. A folyékony maradványokat a 08 01 12 hulladékkód szerint ártalmatlanítsa.

GISCODE bevonóanyagokhoz: BSW40

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.