# Mész bevonat

Műszaki tájékoztató

2,5l / Tételszám. 100011 / EAN 4016215100011
5l / Tételszám. 100028 / EAN 4016215100028
10l / Tételszám. 100035 / EAN 4016215100035




Fehér mészhidrát alapú ásványi festék. Száradás után törlésálló felületet képez. Nedves helyiségekhez, mosókonyhákhoz, garázsokhoz, pincékhez, borospincékhez, istállókhoz és hasonló felületekhez. Esőtől védett, ásványi alapú felületeken külső területeken is alkalmazható. Ideális műemléképületekhez. Magas fehérségfokával és nagyon jó légáteresztő képességével tűnik ki.

- fehér mészhidrát alapú ásványi festék
- használatra kész
- Ideális nedves helyiségekbe, mosókonyhákba, garázsokba, pincékbe stb.
- Nagyfokú fehérség
- maszatolásmentes
- Nagymértékben vízgőzáteresztő
- Tartósítószer-, oldószer- és lágyítószer-mentes

## Alkalmazási terület

Hidratált fehér mész alapú ásványi vakolómesz belső és külső felületekhez. Törlésálló, lélegző, ideális nedves helyiségekhez és műemlékvédelmi célokra.

## Előkészítés

Minden ásványi alapfelülethez, például mész- és cementtartalmú vakolatokhoz és festékrétegekhez. Az alapfelületnek lúgállónak, száraznak, tisztának, teherbírónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az alapfelületről el kell távolítani a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékrétegeket. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétásodó alapfelületeket előkezelje a baufan szilikát-fixatívval. Kétség esetén végezzen próbafestést. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket javítsa ki egy megfelelő baufan simítóanyaggal.

## Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje át, majd hengerrel, ecsettel, festőkefével, felületfestő ecsettel vagy megfelelő szóróberendezéssel vigye fel. Alapozó rétegként a festéket szükség esetén legfeljebb 15%-ig vízzel hígíthatja; fedőrétegként hígítatlanul vigye fel. A munkaeszközöket használat után azonnal tiszta vízzel tisztítsa meg.

Száradási idő:
kb. 5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, közepesen nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

Színezés:
Beltéri használat esetén legfeljebb 4%-kal színezhető univerzális színezőkoncentrátumokkal (LW Oxyd típusok). Külső felületek festéséhez ne színezze.

Megjegyzések az airless szórással történő felhordáshoz:
Előzetesen a mészfestéket nyomásmentesen át kell szitálni (szemméret 0,5 mm).
Gép szűrő: 30 mesh
Szórási szög: 40°–50°
Fúvóka: 0,025 – 0,027
Szórási nyomás: 120 – 180 bar



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

## Fogyasztás
Sima felületek/finom vakolat → 150 ml/m²-től
A pontos felhasználási mennyiséget a helyszínen végzett próbafestéssel kell meghatározni.

## Tárolás
A csomagolást jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja.

## Megjegyzések
Felhordási hőmérséklet:
+5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében.

A felhordás előtt vegye figyelembe a biztonsági adatlapban szereplő biztonsági információkat. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de oldalon érheti el.

Gyermekektől elzárva tartandó. A festeni nem kívánt felületeket (üveg, fa stb.) le kell takarni és a fröccsenésektől meg kell védeni. A felhordás és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Szórófestéskor A2/P2 kombinált szűrőt használjon. A festék használata közben kerülje az evést, ivást és a dohányzást. Ne engedje, hogy a termék a csatornába, víztestekbe vagy a talajba kerüljön.

Külső felületeken a bevonat tartóssága nagymértékben függ az időjárási viszonyoktól. A mészfesték baufan latex kötőanyag hozzáadásával műgyantával dúsítható. Ez javítja a kopásállóságot és az időjárásállóságot. Más festékekkel ne keverje össze.

A baufan mészfesték problémamentesen átfesthető ugyanazzal az anyaggal. Más típusú bevonatok felvitele előtt a mészfestéket elvileg le kell mosni vagy le kell kefélni.

Hulladékkezelés:
Csak a teljesen kiürült csomagolásokat adja át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A folyékony maradványokat az EWC-hulladékosztályozási kód 08 01 12 szerint kell ártalmatlanítani.

GISCODE bevonóanyagokhoz: BSW60



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.