

Ragasztott mennyezet és falfesték

Műszaki tájékoztató

2kg / Tételszám.099797 / EAN 4016215099797



Por alakú ragasztófesték kopásálló, rendkívül légáteresztő beltéri festékrétegekhez. Ásványi alapfelületek, gipszkarton- és gipszrostlemez, diszperziós festékrétegek, tapéták, textíliatapéta és hasonló felületek átfestésére.

- Vízgőzáteresztő és légáteresztő
- jó lefedettség
- tintable
- tartósítószertől mentes

Alkalmazási terület

Lakkfesték belső fal- és mennyezetfelületekhez.

Előkészítés

Minden ásványi alapfelületre (pl. beton, téglafal, simítóanyagok, cement-, gipsz- és mészvakolat), gipszkarton- és egyéb szárazépítési lemezekre, szilárdan tapadó diszperziós festékrétegek, valamint textílpapírra és tapétára. Az aljzatnak száraznak, tisztának, teherbírónak, egyenletesen nedvszívónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az alapfelületről távolítsa el a laza anyagokat, a régi tapétákat, a régi ragasztófestéket és a rosszul tapadó bevonatokat. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétásodó alapfelületeket bausan Tiefgrund LF alapozóval alapozza meg. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő bausan simítóanyaggal javítsa ki.

Feldolgozás

A csomag tartalmát erőteljes keverés mellett szórjuk bele 2 l tiszta, hideg vízbe, majd keverjük tovább rövid ideig. 2 óra elteltével keverjük át újra alaposan. Az optimális eredmény érdekében ajánlott a festéket előző nap elkészíteni, és egy éjszakán át állni hagyni. A festéket hengerrel, ecsettel, kefével vagy felületfestő ecsettel lehet felvinni. Ha az alapfelület színe jelentősen eltér, az első réteg teljes kiszáradása után ajánlott egy második réteget felvinni. A munkaeszközöket közvetlenül használat után vízzel tisztítsa meg.

Száradási idő:

kb. 5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, közepesen nedvszívó alapfelület); kedvezőtlen körülmények esetén a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

Színezés:

Legfeljebb 0,2 %-os univerzális színezőkoncentrátumokkal, illetve telített színű és színezhető festékekkel.

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolat → 2 kg kb. 15 m²-re

A pontos felhasználási mennyiséget a helyszínen végzett próbafestéssel kell megállapítani.

Tárolás

A csomagolást jól lezárva, hűvös és száraz helyen tárolja.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet:

+5 °C és +30 °C között az anyag, a levegő és az aljzat tekintetében

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Mivel a baufan ragasztós mennyezeti és falfesték nem tartalmaz tartósítószeret, a felkevert terméket 2 napon belül fel kell használni. A törlőállóság növelése érdekében a készre kevert festékhez baufan latex kötőanyagot lehet adagolni – ebben az esetben a hozzáadott kötőanyag mennyiségének megfelelően csökkenteni kell a vízmennyiséget.

Gyermekektől elzárva tárolandó. A festeni nem kívánt felületeket le kell fedni. A felhordás és a száradás során gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. A festék használata közben kerülni kell az evést, ivást és a dohányzást. Szembe vagy bőrre kerülés esetén azonnal alaposan öblítse le vízzel. Ne kerüljön a csatornába, vízbe vagy a talajba. Csak a teljesen kiürült csomagolásokat adja át újrahasznosításra.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de címen, vagy a info@baufan.de címen érheti el.

Hulladékkezelés:

Csak teljesen kiürült csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. EWC-hulladékosztályozási kód: 17 09 04.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.