

## Selyemfényű latex

### Műszaki tájékoztató

2,5l / Tételszám.021736 / EAN 4016215021736

5l / Tételszám.021743 / EAN 4016215021743

10l / Tételszám.021750 / EAN 4016215021750



Ez a kiváló minőségű latexfesték elegáns, selymes fényű felületet biztosít, és nagy fedőképességével lenyűgöző. Különösen strapabíró, súrolásálló és könnyen tisztítható - ideális a nagy forgalmú területeken. Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, és hosszú élettartamú, jól karbantartott, professzionális megjelenésű felületeket biztosít.

- a rendkívül tartós bevonatokhoz
- Selyemfényű felületkezelés
- 2. kontrasztarány osztály 6,5 m<sup>2</sup>/l hozammal
- Nedves koptatási ellenállás 1. osztály a DIN EN 13300 szerint
- Fényesség: közepes fényesség
- Oldószerektől, lágyítószerektől és ködképző anyagoktól mentes
- airless permetezhető
- Nagy opacitás

### Alkalmazási terület

Emulziós festék belső és külső fal- és mennyezetfelületekhez. Ideális olyan felületekhez, amelyeknek tisztíthatóknak kell lenniük.

### Előkészítés

Minden ásványi aljzatra (pl. beton, falazat, kiegyenlítő anyagok, cement, gipsz- és mészkövesanyag), gipszkarton és egyéb gipszkarton, szilárdan tapadó emulziós festékrétegek, valamint faforgács, üvegszövet és egyéb festhető tapéta és falburkolat esetén. Az aljzatnak száraznak, tisztának, stabilnak, egyenletesen nedvszívónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az aljzatról a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékeket. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszolódó és meszesedő aljzatokat a bausfan LF mélyhatású alapozóval. Javítsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő bausfan kiegyenlítő anyaggal.

### Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel, és hengerrel, ecsettel, festőkefével, lapos ecsettel vagy megfelelő permetezőeszközzel vigye fel. Alapozó festékként a festék max. 10 % vízzel hígítható. Az első festékréteg száradása után hígítatlanul alkalmazza fedőfestékként. Nagyobb területek bevonásakor a felhalmozódás elkerülése érdekében dolgozzon nedvesen a nedvesen. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradási idő: kb. 5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelt nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő. Színezés: Legfeljebb 10% univerzális színező koncentrátummal vagy szilárd színezőfestékekkel. Megjegyzés a légmentes szórásos alkalmazáshoz: Szórási szög: 50° Fúvóka: 0,023 - 0,027 Szórónyomás: 120 - 180 bar.

### Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszemcsék → 125 ml/m<sup>2</sup>-től Határozza meg a pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyra történő próbaszerű felhordással.

### Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

### Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

#### Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. vigyázat! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy ködöt. Permetezéskor A2/P2 kombinált szűrőt használjon.

**Hint:**

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.