# Védőfesték

Műszaki tájékoztató




750ml / Tételszám. 020319 / EAN 4016215020319
2,5l / Tételszám. 020326 / EAN 4016215020326
5l / Tételszám. 020357 / EAN 4016215020357
10l / Tételszám. 020401 / EAN 4016215020401

Nagymértékben átlátszatlan, fehér védőfesték integrált hosszú távú filmvédelemmel, amely megbízhatóan véd a beltéri gombásodás és penészesedés ellen. Ideális konyhákba, fürdőszobákba és egyéb nedves helyiségekbe. A festék nagy fedőképességével, súrolásálló felületével és egyenletes, matt felületével nyűgöz le. Könnyen felhordható ásványi aljzatokra, tapétára és faforgácsra, és tartósan tiszta, higiénikus és ápolt falfelületeket biztosít.

- filmkonzerválással a festékréteg hosszú távú védelmére a penészfertőzés ellen
- Ideális konyhákba, fürdőszobákba és vizes helyiségekbe
- Nagy opacitás
- kopásálló
- Kontrasztarány 2. osztály 6 m²/l hozammal
- Nedves kopásállósági osztály 2 a DIN EN 13300 szerint
- beltéri használatra

## Alkalmazási terület

Fehér speciális festék magas fedőképességgel és penész elleni filmvédelemmel. Belső fal- és mennyezetfelületekhez, ideális fürdőszobákba és konyhákba.

## Előkészítés

Olyan aljzatokhoz, mint beton, falazat, kiegyenlítő anyagok, cement-, gipsz- és mészvakolat, gipszkarton és egyéb gipszkarton, szilárdan tapadó emulziós festékrétegek, valamint faforgács, üvegszövet és egyéb festhető tapéták és falburkolatok. Polisztirolból készült mennyezeti panelek és hasonló felületek. Az aljzatnak száraznak, tisztának, épnek, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az aljzatról a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékeket. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszolódó és krétás aljzatokat baufan Deep Primer LF alapozóval. Javítsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan kiegyenlítő anyaggal. A már penésszel fertőzött felületeket az első réteg felhordása előtt baufan penészeltávolítóval kell megtisztítani.

## Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel, és hengerrel, ecsettel, festőkefével, lapos ecsettel vagy megfelelő permetezőeszközzel vigye fel. Az optimális filmvédelemhez két réteg szükséges. A festék alapozóként max. 10 % vízzel hígítható. Az első réteg átszáradása után az utolsó réteget hígítatlanul kell felvinni. Nagyobb területek bevonásakor a felhalmozódás elkerülése végett nedvesre dolgozzon. Színezhető legfeljebb 5 % teljes szín- és színezőfestékkel vagy max. 0,2 % univerzális színező koncentrátummal. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Megjegyzések a levegő nélküli permetezéshez: Permetezési szög: 50° Fúvóka: 0,023 - 0,027 Permetezési nyomás: 120 - 180 bar Száradási idő: kb. 6-8 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő.

## Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszemcsék → 150 ml/m²-től A pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyon történő próbabevonással határozza meg.

## Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

## Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: Az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat hőmérséklete nem lehet +5 °C alatt A festendő felületeket nem szabad letakarni. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. vigyázat! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy ködöt. Használjon A2/P2 kombinált szűrőt permetezéskor. A biztonság szempontjából fontos adatokat lásd a biztonsági adatlapon. Az aktuális biztonsági adatlapok elérhetők a www.baufan.de weboldalunkon vagy a info@baufan.de címen.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.