Mészfesték 721

Műszaki tájékoztató

/ Tételszám. 068503208 / EAN 4016215105276



Ez a fehér mészhidrát alapú, használatra kész mészfesték ideális beltéri lakó- és használati helyiségekhez. Kiváló vízgőzdiffúziós képességgel rendelkezik, elősegíti a kiegyensúlyozott beltéri klímát, és természetes, matt felületi megjelenésével nyűgözi le a felhasználókat. A mosásálló összetétel tartós bevonatot biztosít ásványi alapfelületeken, és természetes, egészséges falburkolatot eredményez.

- fehér mészhidrát alapú ásványi festék
- Nagymértékben vízgőzáteresztő
- Nagyfokú fehérség
- Természetes tulajdonságok a penész ellen
- Tartósítószer-, oldószer- és lágyítószer-mentes
- beltéri használatra

Alkalmazási terület

Fehér mészfesték nappalikhoz, hálószobákhoz, konyhákhoz és fürdőszobákhoz: nedvességszabályozó, párazáró és ideális az egészséges beltéri klíma kialakításához.

Előkészítés

Alkalmazható ásványi alapfelületeken (pl. mész- és cementvakolat stb.), valamint festett felületeken. Az alapfelületnek szilárdnak, száraznak, teherbírónak, lúgállónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétásodó aljzatokat, valamint a csiszolt felületeket szilikát-fixatívval kell alapoztatni.

Feldolgozás

A profimur mészfestéket használat előtt alaposan keverje fel, majd ecsettel, kefével, hengerrel vagy megfelelő szórókészülékkel vigye fel. Egyrétegű festés esetén hígítatlanul alkalmazza. Kétszeri festés esetén az alapozó réteget legfeljebb 5 % vízzel hígíthatja. Száradási idő: legalább 8 óra (a környezeti feltételektől függően).

Airless szóráshoz ajánlott:
A felhordás előtt szórógéppel legfeljebb 10 % vízzel hígítsa, majd nyomásmentesen szitálja át (gépszitálási szélesség 0,5 mm).
Fúvóka: 519 – 527; szórónyomás: 120 – 170 bar

Fogyasztás

kb. 150 ml/m² rétegenként – az aljzattól és a felhordási módszertől függően. A pontos felhasználási mennyiséget próbafelhordással kell meghatározni a tárgyon.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

A festeni nem kívánt felületeket (pl. üveg, fa stb.) védje meg a fröccsenésektől és a permetezőködtől. Ne alkalmazza +5 °C alatti felületi és szobahőmérsékleten. A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa meg vízzel.
Csak teljesen kiürült csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A folyékony maradványokat az EWC 08 01 12

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

hulladékosztályozási kód szerint kell ártalmatlanítani. Ne kerüljön a csatornahálózatba, víztestekbe vagy a talajba.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.