Alapozó fehér 705

Műszaki tájékoztató

/ Tételszám. 015604208 / EAN 4016215105160



Ez a fehér, fedő speciális alapozófesték optimális tapadást és egyenletes nedvszívó képességet biztosít számos aljzaton. Ideálisan előkészíti a felületeket a későbbi, diszperziós, szilikát- vagy szilikongyanta-festékekkel történő festéshez, és javítja azok nyitott idejét. Használatra kész, oldószer- és lágyítószer-mentes – tiszta, egyenletes bevonati eredményért beltéri felhasználásra.

- Fehér, átlátszatlan, speciális alapozó festék
- tapadásjavító hatású sima, valamint nem vagy gyengén nedvszívó aljzatokon
- optimalizálja a következő rétegek felhordási idejét az átmenetmentes bevonatok érdekében
- szerkezet nélkül
- oldószermentes
- beltéri és kültéri használatra

Alkalmazási terület

Fehér alapozófesték lakóhelyiségekhez, pincékhez és homlokzatokhoz: megszilárdítja a felületeket, szabályozza a nedvszívó képességet, és ideális alapot biztosít a festéshez.

Előkészítés

Minden ásványi alapfelületen alkalmazható (pl. beton, gipsz-, mész- és cementvakolat), gipszkarton-, gipszrost-, cementrost- és hasonló gipszkartonlemezeken, valamint diszperziós, szilikon-gyanta- és szilikátfestékeken, műgyanta vakolatokon, nemvasfémeken és számos műanyagon (nemvasfémek és műanyagok esetében próbafestést kell végezni). Az aljzatnak száraznak, teherbírónak és
elválasztó anyagoktól (por, zsír stb.) mentesnek kell lennie. Az aljzatról távolítsa el a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó bevonatokat. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétásodó aljzatokat profimur Tiefengrund LF alapozóval alapozza meg. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket beltéri használatra megfelelő profimur kitöltőanyaggal kell kijavítani.

Feldolgozás

A profimur fehér alapozót használat előtt keverje fel, majd ecsettel, kefével, hengerrel vagy megfelelő szórókészülékkel vigye fel. Kb. 6 óra múlva átfesthető (az aljzat nedvszívó képességétől, a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően – kedvezőtlen környezeti feltételek esetén a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik).

Színezés:
A fehér alapozó maximum 5 % színezőkoncentrátummal színezhető. Teljes színű festékek és színezőfestékek hozzáadása lehetséges, azonban ez a termék tulajdonságainak megváltozásához vezethet.

Fogyasztás

kb. 100–130 ml/m² rétegenként – az aljzattól és a felhordási módszertől függően. A pontos felhordási mennyiséget próbafelhordással kell meghatározni a tárgyon.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Megjegyzések

Ne alkalmazzuk +5 °C alatti tárgy- és szobahőmérsékleten. Szembe kerülés esetén azonnal öblítsük ki vízzel. Figyelem! A permetezés során veszélyes, a tüdőbe jutó cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezze be az aeroszolt vagy a ködöt! A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa meg vízzel.
Csak teljesen kiürült tartályokat adjon át újrahasznosításra. Ne engedje, hogy a termék a csatornába, víztestekbe vagy a talajba kerüljön.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.