Betonkontakt 710

Műszaki tájékoztató

/ Tételszám. 069404208 / EAN 4016215105009



Ezt a vízbázisú tapadásjavító alapozót kifejezetten sima, ásványi alapfelületekhez fejlesztették ki, és megbízható tapadásjavulást biztosít a későbbi vakolási és simítási munkák előtt. Lúgálló, oldószer- és lágyítószer-mentes, és tapintható felületet képez. A vöröses színezés lehetővé teszi a felhordás egyszerű szemrevételezését – ideális betonhoz és hasonló beltéri aljzatokhoz.

- Tapadásjavító alapozó sima ásványi felületekhez
- magas lúgállóság
- vöröses színű
- oldószermentes
- beltéri használatra

Alkalmazási terület

Tapadóalap betonhoz, mennyezetekhez és belső térben lévő ásványi felületekhez: megbízhatóan javítja a tapadást sima, gyengén nedvszívó aljzatokon!

Előkészítés

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak és laza részeketől, valamint elválasztószerektől (zsaluzóolaj, utókezelő szer stb.) mentesnek kell lennie. Ki kell zárni a nedvességterhelést és az aljzatból áthatoló nedvességet. A kezelni nem kívánt felületeket le kell takarni, mivel a fröccsenéseket később nehéz eltávolítani.

Feldolgozás

profimur Betonkontakt vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch Zugabe einer geringen Wassermenge auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen. Trockenzeit mindestens 24 Stunden – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entsprechend längere Trockenzeiten. Vor dem Verputzen ist der Trocknungsgrad durch Wischprobe zu überprüfen.

Fogyasztás

kb. 250 g/m² rétegenként – az aljzattól függően. A pontos felhordási mennyiséget a tárgyon végzett próbafelhordással kell meghatározni.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

Ne alkalmazzuk +5 °C alatti tárgy- és szobahőmérsékleten. Szembe kerülés esetén azonnal öblítsük ki vízzel. Szóróval történő felhordáskor ne lélegezzük be a permetezőködöt. A szerszámokat használat után azonnal tisztítsuk meg vízzel. Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjunk át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A folyékony maradványokat az EWC 08 01 12 hulladékosztályozási kód szerint kell ártalmatlanítani. Ne kerüljön a csatornahálózatba, víztestekbe vagy a talajba.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.