

Lenolaj lakk

Műszaki tájékoztató

750ml / Tételszám.110928 / EAN 4016215110928



Védőimpregnáló minden típusú faanyaghoz beltéri és kültéri használatra. Ideális bútorokhoz, kerítésekhez, gerendákhoz, munkalapokhoz és számos egyéb fa felülethez. A kezelt felületek víz- és szennyeződésálló, időjárásálló és lélegző felületi védelmet kapnak, amely kiemeli a fa erezetét. Ideális pigmentált alapozók készítéséhez, valamint művészfestékek kiegészítőjeként is.

- lenolaj alapú
- Gyantamentes
- Átlátszó
- Ideális pigmentált alapozók készítéséhez és művészfestékek adalékanyagaként is.
- kívül és belül

Alkalmazási terület

Linolaj-alapú faanyagvédő szer bútorok, gerendák, kerítések és munkalapok felületkezeléséhez. Légáteresztő, víztaszító és időjárásálló.

Előkészítés

A baufan lenolajlakkot közvetlenül száraz, tiszta és stabil fára kell felvinni. A fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15 %-ot.

Feldolgozás

A fa alapozása:

A baufan lenolaj-lakkot 1:1 arányban terpentinpótlóval hígítsuk, majd puha ecsettel vagy ruhával vigyük fel a fa felületére. Erősen nedvszívó vagy porózus fa esetén a teljes közbenső száradás után végezzon egy második réteg felhordást. A felesleges olajat kb. 10 perc elteltével távolítsa el.

Olaj- és művészfestékek készítése:

A kereskedelembe kapható festékpigmenteket hígítatlan lenolaj-lakkal sűrű masszává keverjük össze, amelyet ezután lenolaj-lakk és egy kevés terpentinpótló hozzáadásával festhető állagúra állítunk be.

Száradási idő:

kb. 24 óra normál körülmények között (+20 °C, 65 % relatív páratartalom, közepesen nedvszívó alapfelület); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

Fogyasztás

Kb. 100 ml/m² - a fa nedvszívó képességétől függően. A pontos mennyiséget a tárgyon történő próbakezeléssel kell meghatározni.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen. Minimális eltarthatósági idő: felbontás után 36 hónap.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet:

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

+5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében

Gyermekektől elzárva tartandó. A festeni nem kívánt felületeket le kell takarni. Szembe vagy bőrre kerülés esetén azonnal alaposan öblítse le vízzel. A munkaeszközöket használat után azonnal tisztítsa meg terpentinpótlóval. Ne engedje, hogy a csatornába, víztestekbe vagy a talajba kerüljön.

Fontos biztonsági figyelmeztetés:

A használt rongyok öngyulladásra hajlamosak. Ezért a használt eszközöket vízzel át kell itatni, majd kiterítve a szabadban hagyni száradni.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de oldalon találja.

Hulladékkezelés:

Csak teljesen kiürített tartályokat adjon át újrahasznosításra. A maradékot tartalmazó tartályokat az EWC-hulladékosztályozási kód 08 01 11 szerint ártalmatlanítsa.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.