Vízmegálló

Műszaki tájékoztató

750ml / Tételszám. 128022 / EAN 4016215128022



Tartósan rugalmas, szálerősítésű tömítőanyag repedések, lyukak és szivárgások biztonságos lezárására. Azonnal vízálló - még esőben, hóban vagy nedves aljzaton is. Megbízhatóan tapad szinte minden építőanyaghoz, és 10 mm-es repedésáthidaló. Átfesthető és könnyen felhordható, ideális tető, erkély, ereszcsatorna, csövek és sok más beltéri és kültéri terület javításához.

- Tartósan rugalmas tömítőanyag
- Azonnal vízálló - bármilyen időjárás esetén
- szálerősítésű
- Repedés áthidalása 10 mm-ig
- Nedves felületeken is megtapad

Alkalmazási terület

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Előkészítés

A baufan Wasser-Dicht minden, az építőiparban használatos anyaghoz tapad, mint például bitumen, tetőcserép, tetőzsirup, alumínium, réz, cink, beton, tégla, csempe, fa stb. Az aljzatnak stabilnak és elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. A szennyeződéseket, laza falazatot, mohát és egyéb növényzetet mechanikusan távolítsa el. A nem teherbíró aljzatokat - mint például a csiszolt, morzsás vakolat - baufan Deep Primer LF alapozóval kell konszolidálni.

Feldolgozás

A baufan Wasser-Dicht használatra kész, és nem szabad hígítani. Ecsettel vagy simítóval lehet felvinni. A felhordás során ügyelni kell a felület tömítettségére és a legalább 2 mm-es rétegvastagság elérésére. Ha nedves aljzatra vagy rossz időjárási körülmények között (alacsony hőmérséklet, eső stb.) alkalmazzák, legkésőbb egy hét múlva egy második réteget kell felvinni. Akrilfestékkel történő újbóli bevonatolás 24 óra elteltével lehetséges. Használat után tisztítsa meg a szerszámokat. Száradási idő: kb. 24 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); a 90% feletti relatív páratartalom, különösen alacsony hőmérséklet mellett, jelentősen befolyásolhatja a száradási időt és a minőségi tulajdonságokat.

Fogyasztás

kb. 1,5 kg/m²

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva a gyártási időponttól számított legalább 48 hónapig eltartható (lásd a tétel címkéjét).

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében Viseljen védőkesztyűt/szemvédőt. HA BŐRÖKKEL (vagy hajjal) érintkezik: Azonnal távolítsa el a szennyezett ruházatot. Bő vízzel mossuk/zuhanyozzuk le a bőrt. BELE LÉGZÉS UTÁN: Friss levegőre vinni, és légzés szempontjából kényelmes helyzetben nyugalomban tartani. Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék tartályát vagy címkéjét. Tartsa a tartályt szorosan zárva, jól szellőző helyen. A tartalmat/tartályt a helyi/regionális/nemzeti előírásoknak megfelelően veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő ponton kell ártalmatlanítani. Tartalmaz: ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, osztály: 3, Cl.-Code: F1, Verp.-

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Gr.: III; LQ7 A termék nem tartozik az ADR hatálya alá, mivel lobbanáspontja 23°C felett van, 450 liternél kisebb tartályokban szállítják, és az átfutási ideje meghaladja a 40 másodpercet (2.2.3.3.1.5. szakasz).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.