Vízálló fa ragasztó D3

Műszaki tájékoztató



500g / Tételszám. 102466 / EAN 4016215102466
1kg / Tételszám. 102473 / EAN 4016215102473

DIN EN 204-D3 szabványnak megfelelő vízálló fa ragasztó nagy szilárdságú és tartós ragasztáshoz kül- és beltéren egyaránt. Alkalmas minden fafajtához, faalapú lemezekhez, OSB-hez és laminált lemezekhez. A ragasztó oldószermentes, átlátszóan szárad és rugalmas, öregedésálló kötést képez. Ideális bútorépítéshez, összeszerelési munkákhoz, tipli- és csapszegkötésekhez, valamint nagy teherbírású hornyos ragasztáshoz.

- vízálló ragasztáshoz a DIN EN 204-D3 szabvány szerint
- Ideális minden fafajtához, OSB laphoz és laminált lemezhez
- oldószermentes
- átlátszóan szárad
- ift Rosenheim által tesztelt - 11-002804-PR01 számú szakértői vélemény (PB GAS-K01-11-de-01), kelte: 2011.09.23.
- beltéri és kültéri használatra

Alkalmazási terület

A baufan Wood Glue D3 alkalmas minden kereskedelemben kapható fafajta, faalapú anyag és laminált anyag ragasztására.

Előkészítés

Készítse elő megfelelően a ragasztandó munkadarabokat. A ragasztási felületeknek tisztának, zsír- és pormentesnek kell lenniük. A fa ideális nedvességtartalma 8-12 %. A magasabb nedvességtartalom meghosszabbítja a kötési időt.

Feldolgozás

Vigyen fel baufan D3 ragasztót mindkét oldalra ecsettel vagy ragasztófésűvel. A teljes felhordási mennyiség 150-200 g/m² legyen. A lehető legrövidebb lobbanási idő után még nedvesen nyomja össze az összeillesztendő részeket. A présnyomás kb. 1 N/mm² legyen, és kb. 15 percig tartsa fenn. Laminált deszkák esetében a préselési nyomás 3 N/mm²-re, a préselési idő pedig 30 percre növelhető. Előre elkészített parketta vagy laminált padló lerakásakor a nyelv mindkét oldalán szálanként alkalmazza a baufan Wood Glue D3 ragasztót, nyomja össze a padlóelemeket, és csapolja össze őket. A felesleges ragasztót nedves ruhával azonnal törölje le. Mindig tartsa be a padlóburkolat gyártójának ragasztási irányelveit. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel.

Fogyasztás

az aljzattól függően ► 150 - 200 g/m² között

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: legalább + 5 °C az anyag és a keringtetett levegő esetében A szárítási idő a feldolgozási hőmérséklettől függ. A 90% feletti relatív páratartalom, különösen alacsony hőmérséklettel együtt, jelentősen befolyásolhatja a száradási időt és a minőségi tulajdonságokat. GISBAU - GISCODE a beépítési anyagokhoz: D1 Hulladékkódszám: 080410. Csak az üres tartályokat szabad újrahasznosításra küldeni. A megszáradt anyagmaradványok a 080410-es (ragasztó- és tömítőanyag-hulladékok, kivéve a 080409-es kód alá tartozókat) vagy a 170904-es (vegyes építési és bontási hulladékok, kivéve a 170901-es, 170902-es és 170903-as kód alá tartozókat) hulladékkód szerint vagy háztartási hulladékként ártalmatlaníthatók.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.