Hengeres ragasztó nem szőtt tapétákhoz

Műszaki tájékoztató

5kg / Tételszám. 103227 / EAN 4016215103227



Felhasználásra kész tapétaragasztó, amely egyenesen a vödörből alkalmazható - nincs szükség keverésre. Ideális a hatékony hengeres tapétázáshoz és a klasszikus, pasztaecsettel történő felhordáshoz. Egyenletesen oszlik el, megbízható tapadást biztosít és tiszta, buborékmentes felhordást biztosít. Tökéletes a gyors, kényelmes és professzionális beltéri tapétázási munkákhoz.

- használatra kész
- sima és dombornyomott nem szőtt tapétákhoz és nem szőtt nyers szálakhoz
- a tekerccsel közvetlenül a falra
- Nem fröcsköl vagy csepeg
- Nagy kezdeti tapadás és ragasztási szilárdság
- Könnyen korrigálható
- átláthatóan szárad ki

Alkalmazási terület

Nem szőtt tapétaragasztó nem szőtt tapétákhoz és méretstabil falburkolatokhoz. Ideális tiszta falragasztáshoz, könnyen alkalmazható és biztonságosan tapad. Lakóterekhez.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, tisztának, szilárdnak, vízszintesnek, egyenletesen nedvszívónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el a régi tapétát és a rosszul tapadó festéket. Repedések. A lyukakat és egyenetlenségeket javítsa ki baufan belső térkitöltővel. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszolódó és meszesedő aljzatokat baufan Deep Primer LF alapozóval. Ha áttetsző, nem szőtt tapétákat kell felhordani egyenetlen színű aljzatra, javasoljuk a baufan Tapétaalapozó fehér alapozóval való alapozást.

Feldolgozás

Fali ragasztási technika (felhordás az aljzatra): Mivel a nem szőtt tapéták nem igényelnek áztatási időt, gyorsan és egyszerűen felhordhatók a fali ragasztási technikával. Ehhez a ragasztót egy rövid bolyhos hengerrel egyenletesen, 1-2 tapétapanel szélességben kell az aljzatra felvinni. Helyezze a tapétalapot a friss pasztaágyba, és egyenletesen, buborékmentesen nyomja le. A paszta "nyitott ideje" kb. 10-15 perc, és kb. +20°C-os tárgy- és szobahőmérsékletre vonatkozik, mérsékelten nedvszívó aljzaton, 50-70%-os relatív páratartalom mellett. Felhordás a tapétára: A tapétát egyenletesen terítse el pasztaecsettel, és a gyártó utasításainak megfelelően vigye fel a tapétát a tomporokba. A felesleges ragasztót a fugákból tiszta, nedves ruhával azonnal távolítsa el. A festhető falburkolatokat csak a ragasztó teljes száradása után szabad átfesteni. A szerszámokat használat után vízzel tisztítsa meg. A tapéta gyártójának utasításait be kell tartani. Száradási idő: kb. 24 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő.

Fogyasztás

kb. 200g/m² tartalom kb. 5 Euro tekercs = kb. 25 m² (Euro tekercs = kb. 10,05 m x 0,53 m)

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelő tárolás esetén az eltarthatósági idő legalább 24 hónap a gyártás dátumától számítva (lásd a tétel címkéjét).

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében Gyermekektől elzárva

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

tartandó. A feldolgozás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Használat közben kerülje az evést, ivást és dohányzást. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.