Tapéta alapozó fehér

Műszaki tájékoztató



2,5l / Tételszám. 102039 / EAN 4016215102039
5l / Tételszám. 102084 / EAN 4016215102084
10l / Tételszám. 102091 / EAN 4016215102091

A fehér tapétaalapozó optimális felület-előkészítést biztosít a tapétázás előtt. Megbízható fedést biztosít, kiegyenlíti a szín- és nedvszívó képességbeli különbségeket, és egyenletesen fehér, csúszásmentes felületeket hoz létre. Ideális a nem szőtt tapétákhoz, megkönnyíti a felhordást és tökéletes tapétázási eredményt biztosít beltérben.

- Az aljzat optimális előkészítése tapétázás előtt
- fehér, átlátszatlan, hogy kiegyenlítse az aljzat színkülönbségeit
- Egyenletesen fehér, csúszásmentes és egyenletesen nedvszívó aljzatokhoz egyetlen alkalmazással.
- Ideális minden tapétához - különösen a világos színű és áttetsző nem szőtt tapétákhoz.
- Nem zárja le az aljzatot
- Színezhető univerzális színező koncentrátumokkal vagy szilárd és színező színekkel.
- oldószermentes

Alkalmazási terület

Fehér tapétaalapozó egyenletesen nedvszívó, csúszásmentes aljzatokhoz - ideális tapétázás előtt, világos színű, nem szőtt tapétákhoz és felújítási munkákhoz.

Előkészítés

Alkalmas minden ásványi aljzatra (pl. beton, gipsz, mész- és cementvakolat), szilárdan tapadó emulziós festékrétegekre, valamint gipszkartonra és egyéb gipszkartonra. Az aljzatnak száraznak, szilárdnak, teherbírónak, vízszintesnek, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az aljzatról a laza anyagokat és a rosszul tapadó festéket. Alapozza az erősen nedvszívó, homokos és meszes aljzatokat baufan Deep Primer LF alapozóval. Távolítsa el a régi tapétákat és a mázolást baufan tapétaeltávolítóval. Javítsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan kiegyenlítő anyaggal.

Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel, és hengerrel, ecsettel, festőecsettel vagy megfelelő szóróeszközzel vigye fel (a maximális szemcseméret 0,2 mm). A baufan Tapétaalapozó fehérrel előkezelt aljzat bármilyen további kezelése csak a teljes száradás után végezhető el. A szerszámokat használat után vízzel tisztítsa meg. Száradási idő: normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat) kb. 6-8 óra; kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő. Színezés: Legfeljebb 10%-os univerzális színező koncentrátummal vagy teljes színező- és színezőfestékkel.

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszemcsék → 100-200 ml/m² A pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyon történő próbabevonással határozza meg.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében A tapétaalapozóval már fehérre festett felületeket nem szabad nagy felületen gipszalapú kiegyenlítő anyaggal átdolgozni. Az optimális tapadás érdekében diszperziós alapú kiegyenlítő anyag (pl. baufan Finish Filler vagy baufan All Purpose Filler) használata ajánlott. Fedje le a festeni nem kívánt felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és száradás alatt gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba,

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. vigyázat! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy ködöt. Permetezéskor A2/P2 kombinált szűrőt használjon.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.