Belső töltőanyag

Műszaki tájékoztató



500g / Tételszám. 101209 / EAN 4016215101209
1kg / Tételszám. 101261 / EAN 4016215101261
5kg / Tételszám. 101247 / EAN 4016215101247
10kg / Tételszám. 101285 / EAN 4016215101285
20kg / Tételszám. 101254 / EAN 4016215101254

Cellulózzal erősített, gipszalapú simítóanyag beltéri fal- és mennyezeti felületekhez. Kiválóan alkalmas repedések és lyukak kitöltésére, egyenetlen felületek simítására, tiplik rögzítésére, gipszkartonlapok fugázására és modellezésre.

- kitöltéshez, simításhoz és modellezéshez
- rugalmas, gipszalapú simítóanyag
- metilcellulózzal az optimális tapadás érdekében
- Könnyen és biztonságosan feldolgozható
- Feldolgozási idő: 60 perc
- repedés nélkül keményedik meg
- ideális alapot képez festékek, tapéták és hasonló anyagok számára.

Alkalmazási terület

Gipszalapú, rugalmas belső simítóanyag fal- és mennyezeti felületekhez.

Előkészítés

Minden ásványi alapfelületre (beton-, gipsz-, mész- és cementvakolat, falazat stb.), valamint gipszkarton- és gipszrostlemezekre. Üvegre, fémre, műanyagra és fára nem alkalmas. Nedvességnek kitett beltéri felületek és kültéri felhasználás esetén a baufan kültéri alapozót ajánljuk.

Az aljzatnak száraznak, teherbírónak, por- és zsírtalannak kell lennie. A laza részeket el kell távolítani. A nagyon sima betont, valamint az erősen nedvszívó, homokosodó és krétázó aljzatokat a baufan Tiefgrund LF alapozóval kell előkezdeni.

Feldolgozás

2 adag baufan beltéri simítóanyagot szórjunk 1 adag tiszta, hideg vízbe, majd keverjük addig, amíg paszta-szerű, csomómentes massza nem keletkezik (keverési arány: 1 kg baufan beltéri simítóanyag – kb. 600 ml víz). Hagyja a keveréket kb. három percig állni, majd keverje át újra. Az elkészített simítóanyag kb. 1 órán át felhasználható, és utólag nem szabad hígítani.

A baufan beltéri simítópasztát simítókanállal vagy simítókanállal vigye fel, és simítsa le a felület szintjéig. A simítópaszta könnyen simítható, és teljes kiszáradás után szükség szerint csiszolható. A javítási munkák során a felület nedvszívó képességének kiegyenlítése érdekében ajánlatos a teljes száradás után a kitöltött részeket, vagy akár a teljes felületet is újra kezelni a baufan Tiefgrund LF alapozóval.

Fogyasztás

kb. 1 kg por négyzetméterenként, 1 mm-es rétegvastagság esetén

Tárolás

A csomagolást jól lezárva, hűvös és száraz helyen tárolja.

Megjegyzések

Gyermekektől elzárva tartandó. Ne alkalmazzuk +5 °C alatti tárgy- és szobahőmérsékleten. A szerszámokat használat után vízzel tisztítsuk meg.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

A felhasználás előtt vegye figyelembe a biztonsági adatlapban szereplő biztonsági információkat. Az aktuális biztonsági adatlapok a www.baufan.de weboldalunkon érhetők el.

Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megkeményedett anyagmaradványok a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként ártalmatlaníthatók (hulladékosztályozási kód: EWC 17 08 02).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.